

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 3月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-064186

出 願 人

Applicant (s):


株式会社半導体エネルギー研究所



2001年 1月26日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3002279

【書類名】 特許願

【整理番号】 P004713

【提出日】 平成12年 3月 8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 田中 幸一郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 大沼 英人

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 小久保 千穂

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体装置及びその作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ～ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 1 の多結晶珪素膜の T F T の活性層となる領域は、9 2 ～ 9 9 % が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ～ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 2 の工程により形成された第 1 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 2 ～ 9 9 % が結晶化し、前記第 3 の工程により形成された第 2 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 9 % 以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ～ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 1 の多結晶珪素膜の T F T の活性層となる領域は、9 4 ～ 9 9 % が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ~ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 2 の工程により形成された第 1 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 4 ~ 9 9 % が結晶化し、前記第 3 の工程により形成された第 2 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 9 % 以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ~ 6 0 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 1 の多結晶珪素膜の T F T の活性層となる領域は、9 2 ~ 9 9 % が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ~ 6 0 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 2 の工程により形成された第 1 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 2 ~ 9 9 % が結晶化し、前記第 3 の工程により形成された第 2 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 9 % 以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を

導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ~ 6 0 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 1 の多結晶珪素膜の T F T の活性層となる領域は、9 4 ~ 9 9 % が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 8】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第 1 の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成する第 2 の工程と、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ~ 6 0 0 n m のレーザービームを照射して第 2 の多結晶珪素膜を形成する第 3 の工程とを有し、

前記第 2 の工程により形成された第 1 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 4 ~ 9 9 % が結晶化し、前記第 3 の工程により形成された第 2 の多結晶珪素膜は、T F T の活性層となる領域に於いて 9 9 % 以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】 請求項 1 乃至 8 のいずれか一項に於いて、前記金属元素は、N i 、P d 、P t 、C u 、A g 、A u 、A l 、I n 、S n 、P d 、P 、A s 、S b から選ばれた一種または複数種類の元素であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 0】 請求項 1 乃至 8 のいずれか一項に於いて、前記金属元素は、8 族、1 B 族、3 B 族、4 B 族、5 B 族元素から選ばれた一種または複数種類の元素であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 1】 請求項 1 乃至 1 0 のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、液晶表示装置、またはイメージセンサであることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 2】 請求項 1 乃至 1 0 のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ゴーグル型ディ

スプレイ、パーソナルコンピュータ、DVDプレイヤー、電子辞書、または携帯型情報端末であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 1 3】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により T F T の活性層となる領域の 9 2 ～ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ～ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜を T F T の活性層としたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 4】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により T F T の活性層となる領域の 9 4 ～ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 n m ～ 6 5 0 n m のレーザービームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜を T F T の活性層としたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 5】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により T F T の活性層となる領域の 9 2 ～ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ～ 6 0 0 n m のレーザービームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜を T F T の活性層としたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 6】 非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により T F T の活性層となる領域の 9 4 ～ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 n m ～ 6 0 0 n m のレーザービームを照

射して形成させた第2の多結晶珪素膜をTFTの活性層としたことを特徴とする半導体装置。

【請求項17】 請求項13乃至16のいずれか一項に於いて、前記金属元素は、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Al、In、Sn、Pd、P、As、Sbから選ばれた一種または複数種類の元素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項18】 請求項13乃至16のいずれか一項に於いて、前記金属元素は、8族、1B族、3B族、4B族、5B族元素から選ばれた一種または複数種類の元素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項19】 請求項13乃至18のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、液晶表示装置、またはイメージセンサであることを特徴とする半導体装置。

【請求項20】 請求項13乃至18のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ゴーグル型ディスプレイ、パーソナルコンピュータ、DVDプレイヤー、電子辞書、または携帯型情報端末であることを特徴とする半導体装置。

【請求項21】

絶縁表面上に珪素膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する半導体装置において、

前記珪素膜は、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理によりTFTの活性層となる領域の94～99%を結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザビームを照射して形成させた第2の多結晶珪素膜であることを特徴とする半導体装置。

【請求項22】

絶縁表面上に珪素膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する半導体装置において、

前記珪素膜は、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により T F T の活性層となる領域の 9 4 ~ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 ~ 6 0 0 n m のレーザビームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2 3】 請求項 2 1 または請求項 2 2 に於いて、前記金属元素は、N i 、 P d 、 P t 、 C u 、 A g 、 A u 、 A l 、 I n 、 S n 、 P d 、 P 、 A s 、 S b から選ばれた一種または複数種類の元素でなることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2 4】 請求項 2 1 または請求項 2 2 に於いて、前記金属元素は、8 族、1 B 族、3 B 族、4 B 族、5 B 族元素から選ばれた一種または複数種類の元素でなることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2 5】 請求項 2 1 乃至 2 4 のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、液晶表示装置、またはイメージセンサであることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2 6】 請求項 2 1 乃至 2 4 のいずれか一項に於いて、前記半導体装置は、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ゴーグル型ディスプレイ、パーソナルコンピュータ、DVD プレイヤー、電子辞書、または携帯型情報端末であることを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は薄膜トランジスタ（以下、T F T とする）で構成された回路を有する半導体装置及びその作成方法に関する。例えば、液晶表示装置に代表される電気光学装置、及び電気光学装置を部品として搭載した電気機器の構成に関する。なお、本明細書中において、半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能する装置全般を指し、上記電気光学装置及び電気機器もその範疇にあるとする。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

ガラス等の絶縁基板上に形成された非晶質半導体膜に対し、加熱、またはレーザアニール、または加熱とレーザアニールの両方を行い、結晶化させたり、結晶性を向上させる技術が広く研究されている。上記半導体膜には珪素膜がよく用いら



れる。

#### 【 0 0 0 3 】

上記技術により得られた結晶性半導体膜は多くの結晶粒からできているため、多結晶半導体膜と呼ばれる。多結晶半導体膜は、非晶質半導体膜と比較し、非常に高い移動度を有する。このため、多結晶半導体膜を利用すると、例えば、従来の非晶質半導体膜を使って作製した半導体装置では実現できなかったモノリシック型の液晶電気光学装置（一枚の基板上に、画素駆動用と駆動回路用の薄膜トランジスタ（T F T）を作製した半導体装置）が作製できる。

#### 【 0 0 0 4 】

このように、多結晶半導体膜は、非晶質半導体膜と比較し、非常に特性の高い半導体膜である。これが、上記研究の行われる理由である。例えば、加熱による非晶質半導体膜の結晶化を行うには、600℃以上の加熱温度と10時間以上、好ましくは20時間以上の加熱時間が必要であった。この結晶化条件に耐える基板には、例えば、石英基板がある。しかしながら、石英基板は高価で加工性に乏しく、特に大面積に加工するのは非常に困難であった。基板の大面積化は特に量産効率を上げるためには必要不可欠な要素である。近年、量産効率の向上のために基板を大面積化する動きが著しく、新しく建設される量産工場のラインは、基板サイズ600×720mmが標準となりつつある。

#### 【 0 0 0 5 】

このような大面積基板に石英基板を加工することは現在の技術では難しく、たとえばできたとしても産業として成り立つ価格までは下がらないだろう。大面積基板を容易に作製できる材料に、例えばガラスがある。ガラス基板には、例えばコーニング7059と呼ばれているものがある。コーニング7059は非常に安価で加工性に富み、大面積化も容易である。しかしながら、コーニング7059は歪点温度が593℃であり、600℃以上の加熱には問題があった。

#### 【 0 0 0 6 】

ガラス基板の1つに、歪点温度が比較的高いコーニング1737というものがある。これの歪点温度は667℃と高い。これに非晶質半導体膜を成膜し、600℃、20時間の雰囲気にとくと、作製工程に影響するほどの基板の変形は見られ

なかった。しかしながら、20時間の加熱時間は量産工程としては長すぎ、加熱温度600℃は、コストの面から考えると、少しでも低い方が好ましかった。

## 【0007】

このような問題を解決するため、新しい結晶化の方法が考案された。前記方法の詳細は特開平7-183540号公報に記載されている。ここで、前記方法を簡単に説明する。まず、非晶質半導体膜にニッケルまたは、パラジウム、または鉛等の元素を微量に添加する。添加の方法は、プラズマ処理法や蒸着法、イオン注入法、スパッタ法、溶液塗布法等を利用すればよい。前記添加の後、例えば550℃の窒素雰囲気中に4時間、非晶質半導体膜を置くと、特性の良好な多結晶半導体膜が得られる。結晶化に最適な加熱温度や加熱時間等は、前記元素の添加量や、非晶質半導体膜の状態による。

## 【0008】

以上、加熱による非晶質半導体膜の結晶化の方法の例を記した。一方、レーザアニールによる結晶化は、基板の温度を余り上昇させずに、非晶質半導体膜にのみ高いエネルギーを与えることが出来るため、歪みの低いガラス基板には勿論、プラスチック基板等にも用いることが出来る。

## 【0009】

レーザアニールに用いられるレーザの種類はエキシマレーザ、Arレーザ等が挙げられる。出力の大きい、パルス発振のレーザビームを被照射面において、数cm角の四角いスポットや、長さ10cm以上の線状となるように光学系にて加工し、レーザビームを走査させて(あるいはレーザビームの照射位置を被照射面に対し相対的に移動させて)、レーザアニールを行う方法が、量産性が高く工業的に優れているため、好んで使用されている。

## 【0010】

特に、被照射面においてレーザビームの形状が線状であるレーザビーム(以下線状ビームと表記する)を用いると、前後左右の走査が必要なスポット状のレーザビームを用いた場合とは異なり、線状ビームの線方向に直角な方向だけの走査で被照射面全体にレーザビームを照射することができるため、量産性が高い。線方向に直角な方向に走査するのは、それが最も効率の良い走査方向であるからであ

る。この高い量産性により、現在レーザアニールにはパルス発振のエキシマレーザを適当な光学系で加工した線状ビームを使用することが主流になりつつある。

#### 【 0 0 1 1 】

また、非晶質半導体膜に対し、加熱による結晶化を行った後にレーザアニールによる結晶化を行う方法もある。この方法を行うと、加熱またはレーザアニールのどちらかだけで結晶化を行う場合より半導体膜としての特性が向上する場合がある。高い特性を得るためには、加熱条件とレーザアニール条件を最適化する必要がある。前記方法を用いて得られた多結晶半導体膜を使い、例えば公知の方法で薄膜トランジスタ（T F T）を作製すると前記T F Tの電気的特性が大きく向上する。

#### 【 0 0 1 2 】

##### 【本発明が解決しようとする課題】

より高い電気的特性をもつ半導体膜を得るために、例えば、非晶質半導体膜に対し、加熱による結晶化を行った後に、更にレーザアニールを行う方法がある。前記方法を用いると、加熱またはレーザアニールのどちらか一方だけで結晶化を行う場合より、半導体膜としても特性を向上させることが出来る。高い電気的特性を得るためには、加熱条件とレーザアニール条件を最適化する必要がある。前記方法を用いて得られた多結晶半導体膜を薄膜トランジスタ（T F T）の活性層とすれば、T F Tの電気的特性は大きく向上するが、同時に電気的特性のばらつきが顕著になる場合もあった。前記電気的特性のばらつきは、例えば、前記方法で得られた薄膜トランジスタ（T F T）を使ってアクティブマトリクス型の液晶表示装置を作製すると、表示むら等の不良原因となった。本発明は、前記ばらつきが抑えられた高品質のT F Tを作製することを目的とする。

#### 【 0 0 1 3 】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明人は、前記T F Tの電気的特性のばらつきの原因が非晶質半導体膜の結晶化の工程にあると考えた。前述したとおり、高い電気的特性もつT F Tを得るためには、例えば、前記結晶化の工程において、非晶質半導体膜を加熱し、さらにレーザアニールする段階を経る必要がある。これらの加熱の工程と、レーザアニ

ールの工程とを最適化すれば、前記T F Tの電気的特性のばらつきが抑えられる可能性がある。

## 【 0 0 1 4 】

まず、加熱の工程に着目し、前記工程の最適化を行う。前記非晶質半導体膜に加熱処理を行った後、加熱条件によっては結晶部分と非晶質部分の混在した状態が得られる。前記混在した状態を詳しく解析するために、次のような実験を行った。

## 【 0 0 1 5 】

まず、非晶質珪素膜に加熱処理を行う際の加熱時間を振った実験について述べる。

5 インチ角のガラス基板上にプラズマC V D装置により窒化酸化珪素膜1 0 0 n m、非晶質珪素膜5 5 n m成膜する。なお、本明細書中に於いて、窒化酸化珪素膜とはS i O x N yで表される絶縁膜であり、珪素、酸素、窒素を所定の割合で含む絶縁膜を指す。次に、特開平7 - 1 8 3 5 4 0号公報に記載されたような方法を利用し、酢酸ニッケル水溶液（重量換算濃度5 p p m、体積5 m l）を前記非晶質珪素膜表面にスピコートにて塗布し、温度5 0 0 ℃の窒素雰囲気で1時間、更に温度5 5 0 ℃の窒素雰囲気で4時間、または8時間、または1 2時間加熱した。これにより非晶質珪素膜は多結晶珪素膜に変化した。前記多結晶珪素膜を光学顕微鏡の明視野透過モード5 0 0倍で観察したものを図1 (a)、図1 (b)、図1 (c)に示す。図1 (a)は5 5 0 ℃4時間加熱した写真、図1 (b)は5 5 0 ℃8時間加熱した写真、図1 (c)は5 5 0 ℃1 2時間加熱した写真である。この条件での加熱による結晶化では、結晶化領域（図5 (b) 5 0 0 1；白い領域）と非晶質領域（図5 (b) 5 0 0 2；黒い領域）とが混在している。そこで、非晶質領域の面積を画像処理により解析する。なお、本明細書中では、外周を多結晶の領域で囲まれている非晶質部分を非晶質領域と呼称する。

## 【 0 0 1 6 】

ここでは、画像処理の方法について説明する。図1 (a)の多結晶珪素膜の写真を改めて図2 (a)に示す。非晶質領域と結晶化領域に分離するため、前記写真に対して画像処理を行い2階調化する。前記写真を直接2階調化する方法もあるが、

写真撮影の際のレンズによる明暗の影響が強く現れてしまうことがある。前記明暗の影響を抑えるために、前記写真をRGB（赤、緑、青）やCMYK（シアン、マゼンダ、黄、黒）などに分離してから2階調化の方が良い。前記写真ではRGBで分離する方法を用いると、画像処理を容易に行うことが出来た。

## 【 0 0 1 7 】

前記写真をR（レッド）、G（グリーン）、B（ブルー）の3つに分離し、それぞれの写真を図2(b)、図3(a)、図3(b)に示す。RGBに分離した各々の写真に基づく階調（濃度）ヒストグラムを図4に示す。R（レッド）とB（ブルー）ではピークが1つしか現れていないが、G（グリーン）ではピークが2つ現れていることから、G（グリーン）のみ非晶質領域と結晶化領域の分離が出来ていることがわかる。

## 【 0 0 1 8 】

そこでG（グリーン）画像を図4で示した2つのピーク間に存在する極小値で分離して2階調化し、非晶質領域と結晶化領域に分離したものを図5(a)に示す。図5(a)に於ける非晶質領域の面積を画像処理ソフト（NIH-Image）を用いて計算した。加熱時間と、珪素膜総面積に対する加熱処理後の前記非晶質領域の総面積との関係を表したのが図6である。図6より、加熱時間が長い程、非晶質領域の総面積の割合が低くなっている。

## 【 0 0 1 9 】

それぞれの多結晶珪素膜に対してレーザアニールを行う。前記多結晶珪素膜を基に薄膜トランジスタ（TFT）を作製してnチャネルの電気的特性を測定した結果を図7の確率統計分布図に示す。図7中の○は4時間、△は8時間、×は12時間加熱したものを示している。図7(a)は非晶質領域の面積に対する $V_{th}$ 、図7(b)は非晶質領域の面積に対するS値、図7(c)は非晶質領域の面積に対する移動度を示しており、4時間加熱したものは、8時間加熱したものや12時間加熱したものと比較して特性に大きなばらつきを生じている。つまり、図6、7で示したように、珪素膜の全面積に対する非晶質領域の総面積の割合が最も高いと、電気的特性でばらつきが生じる。

## 【 0 0 2 0 】

次に他の実験結果に関して述べる。上述の実験では、酢酸ニッケル水溶液の重量換算の濃度を 5 ppm としたが、本実験では 1 0 ppm のものを使用する。また、本実験では、加熱時間を振るのではなく、加熱温度を振って、得られる多結晶珪素膜における非晶質領域の面積の確率統計分布図と T F T の特性との相関がどうなるかを調べた。

#### 【 0 0 2 1 】

5 インチ角のガラス基板上にプラズマ C V D 装置により窒化酸化珪素膜 1 0 0 n m、非晶質珪素膜 5 5 n m 成膜した後、酢酸ニッケル水溶液（重量換算濃度 1 0 p p m、体積 5 m l）をスピンコートにて表面に塗布し、温度 5 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 1 時間、更に温度 5 5 0 ℃、または温度 5 7 5 ℃、または温度 6 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱した。これにより前記非晶質珪素膜は多結晶珪素膜に変化した。前記多結晶珪素膜を光学顕微鏡の明視野透過モード 5 0 0 倍で観察したものを図 8 (a)、図 8 (b)、図 8 (c) に示す。図 8 (a) は 5 5 0 ℃ で加熱した写真、図 8 (b) は 5 7 5 ℃ で加熱した写真、図 8 (c) は 6 0 0 ℃ で加熱した写真である。

#### 【 0 0 2 2 】

図 8 (a) ～ (c) に、図 2 (a) に行ったものと同様の画像処理を行い、多結晶珪素膜を非晶質領域と結晶化領域に分離した。加熱温度と、珪素膜全面積に対する前記非晶質領域の総面積の割合との関係を図 9 に示す。図 9 より、加熱温度が高くなる程、非晶質領域は観察されなくなることが分かる。

#### 【 0 0 2 3 】

それぞれの多結晶珪素膜に対してレーザパワーのエネルギー条件を振ってレーザアニールを行う。前記多結晶珪素膜を基に、T F T を作製して n チャネルの電気的特性を測定したものを図 1 0、1 1 に示す。図 1 0 (a) ～ (d) は温度 5 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 1 時間、更に温度 5 5 0 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱したもの、図 1 0 (e) ～ (h) は温度 5 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 1 時間、更に温度 5 7 5 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱したもの、図 1 1 (a) ～ (d) は温度 5 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 1 時間、更に温度 6 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱したものであり、図 1 0 (a)、図 1 0 (e)、図 1 1 (a) はレーザエネルギー密度に対する  $V_{th}$ 、図 1 0 (b)、

図 1 0 (f)、図 1 1 (b)はレーザエネルギー密度に対する S 値、図 1 0 (c)、図 1 0 (g)、図 1 1 (c)はレーザエネルギー密度に対する S h i f t、図 1 0 (d)、図 1 0 (h)、図 1 1 (d)はレーザエネルギー密度に対する移動度を示している。ここで S h i f t とは、ドレイン電流の立ち上がる時のゲート電圧値のことである。

#### 【 0 0 2 4 】

図 1 0、1 1 を比較すると、温度 5 0 0 ℃ の窒素雰囲気 で 1 時間、更に温度 6 0 0 ℃ の窒素雰囲気 で 4 時間加熱して得られた多結晶珪素膜を基に作製された T F T の電気的特性が最もレーザパワーのエネルギー変動の影響を受けていることが分かる。つまり、図 9、1 1 より、加熱処理後の多結晶珪素膜中に非晶質領域がほとんどないと、レーザパワーのエネルギー変動によって電気的特性が大きく変動する。

#### 【 0 0 2 5 】

以上に述べたように、非晶質珪素膜に対する加熱処理後、結晶化されなかった非晶質領域の総面積と T F T の電気的特性に相関があることが分かる。本発明は課題を解決するために、以下の手段を用いて、結晶性珪素膜を得る。非晶質珪素膜上に前記非晶質珪素膜の結晶化あるいは結晶性の向上を助長する金属元素を導入し、前記非晶質珪素膜に加熱処理を行い、結晶化させる。

#### 【 0 0 2 6 】

具体的には、プラズマ処理や蒸着、スパッタ法、イオン注入、溶液塗布等を利用して前記非晶質珪素膜上に微量な元素（結晶化を助長する金属元素）を導入し、加熱処理を行って前記非晶質珪素膜を結晶化させる。特に本発明では前記加熱処理に於いて、前記非晶質珪素膜全面を結晶化させるのではなく、1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が前記 1 つの T F T の活性層となる領域の面積に対し、1 . 0 ～ 8 . 0 %、好ましくは 1 . 0 ～ 6 . 0 % となる多結晶珪素膜を作製することが重要である。すなわち、1 つの T F T の活性層となる領域の 9 2 ～ 9 9 %、好ましくは、9 4 ～ 9 9 % が結晶化している多結晶珪素膜を作製することが重要である。このことは、電気的特性の向上のために極めて重要である。但し、前記 T F T の活性層となる領域は、前記金属元素を導

入した領域からその周辺へと結晶成長が行われた領域内に作製されるものとする。

#### 【 0 0 2 7 】

前記 1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が活性層となる領域の面積に対し、1. 0 ～ 8. 0 %、好ましくは 1. 0 ～ 6. 0 % であることが望ましいとした根拠について説明する。まず、下限値を 1. 0 % としたことについて説明する。温度 5 7 5 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱した後の非晶質領域の総面積は多結晶珪素膜の全面積の 1. 7 5 % であり、温度 6 0 0 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱した後の非晶質領域の総面積は多結晶珪素膜の全面積に対して 0. 0 0 % であった。

#### 【 0 0 2 8 】

また、図 1 1 より、温度 6 0 0 ℃ で加熱処理した多結晶珪素膜をレーザアニールし、前記多結晶珪素膜を基に T F T を作製したときの電気的特性はレーザアニール時のレーザパワーのエネルギー変動に大きく影響を受けている。現存するレーザアニールに適したレーザ発振器は、レーザパワーの変動が大きく、作製する半導体装置によっては歩留まりの低下の原因となっている。よって、レーザパワーに対し、T F T の電気的特性が敏感に変動する珪素膜は、特に量産に適さない。

#### 【 0 0 2 9 】

そのため、加熱処理後の非晶質領域の総面積は多結晶珪素膜の全面積の 1. 0 % 以上が必要である。しかし、局所的に前記多結晶珪素膜の表面観察を行っても、観察領域に対し非晶質領域の総面積が 1. 0 % 以上となるのが望ましい。そこで、最小観察領域を 1 つの T F T の活性層となる領域をとし、前記 1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積は前記 1 つの T F T の活性層となる領域の面積に対して 1. 0 % 以上とするとした。

#### 【 0 0 3 0 】

次に、前記 1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が前記 1 つの T F T の活性層となる領域の面積に対し、上限値を 8. 0 %、好ましくは 6. 0 % としたことについて説明する。温度 5 5 0 ℃ の窒素雰囲気中で 4 時間加熱処理した後の非晶質領域の面積は多結晶珪素膜の全面積の 9. 2 5 % であ



り、温度 5 5 0℃の窒素雰囲気中で 8 時間加熱処理した後の非晶質領域の面積は多結晶珪素膜の全面積の 5. 6 3 %であった。図 7 より、4 時間加熱処理した多結晶珪素膜にレーザアニールを行い、前記多結晶珪素膜を基に T F T を作製したときの電気的特性はばらつきが大きくなることから、上限を 8. 0 %、好ましくは 6. 0 %とした。ここでも、下限値を決定した場合と同様の理由で、前記 1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積を対象とする。

#### 【 0 0 3 1 】

上記の工程を経て作製された多結晶珪素膜を基に、半導体装置を作製する。半導体装置には、薄膜トランジスタ ( T F T ) 、ダイオード、光センサ等があるが、いずれも前記非晶質珪素膜を基に作製出来る。

#### 【 0 0 3 2 】

上記では、非晶質珪素膜を加熱により結晶化する方法を最適化した。次に、加熱により結晶化された多結晶珪素膜をレーザアニールする方法を最適化する。図 1 2 に多結晶珪素膜と非晶質珪素膜の吸収係数の波長依存性を示す。非単結晶珪素膜のレーザアニールによく用いられるエキシマレーザの波長域 ( 3 5 1 n m 以下 ) では、多結晶珪素膜と非晶質珪素膜とは、互いに高い吸収係数を有する。これが多結晶珪素膜や非晶質珪素膜のレーザアニールにエキシマレーザがよく用いられる理由である。

#### 【 0 0 3 3 】

前記金属元素を添加した加熱処理のみで得られた多結晶珪素膜を使って T F T を作製した場合、さらにレーザアニール処理をしたものと比較して、高い電気的特性をもつ T F T が得られない。たとえば、本明細書に記載した実験にて 6 0 0℃の加熱温度で得られた多結晶珪素膜には、外見上ほとんど非晶質領域が残っていなかったが、これを基に T F T を作製しても、高い特性のものが得られていない。以上のことから、6 0 0℃以下の低い温度での 1 2 時間以下の加熱処理のみでは、たとえ本明細書に記載した結晶化を助長する金属元素を使い、見かけ上ほとんど結晶化したとしても微少な非晶質部分が残っており、それが原因で高い電気的特性が出ないと推測できる。

#### 【 0 0 3 4 】

図 3 5 (a)に、厚さ 5 5 n m の非晶質珪素膜に重量換算で濃度 1 0 p p m の酢酸ニッケル水溶液をスピコート法にて添加し、5 5 0 ℃ の窒素雰囲気にて 4 時間加熱したものの SEM 写真を示す。図 3 5 (b) には図 3 5 (a) で示した珪素膜に、波長 3 0 8 n m の XeCl エキシマレーザをエネルギー密度  $4 0 0 \text{ m J / c m}^2$  にて照射し、レーザアニールしたものの SEM 写真を示す。前記  $4 0 0 \text{ m J / c m}^2$  の条件は最も高い電気的特性をもつ T F T を得るために最適化したものである。図 3 5 の写真では、表面の状態が判りにくいので、適当な画像処理により表面状態を強調したものを図 3 6 に示す。図 3 5 (a)、(b) の写真が、図 3 6 (a)、(b) に対応している。

#### 【 0 0 3 5 】

図 3 6 記載のものをみて判るように、加熱処理のみを行い得られた多結晶珪素膜の表面には、不定形の連続的な結晶中に非晶質領域（図中、島状に見える領域）が点在する様子が見られる一方、加熱処理に加えレーザアニールを行い得られた多結晶珪素膜の表面には、深い溝のようなものに囲まれた粒が多数見られた。前記深い溝は、多結晶珪素膜に含まれる単結晶の粒の境界である。前記境界においては、単結晶が不連続に互いに接しており、これが T F T の特性を低下させる要因となっている。一方、加熱処理のみを行い得られた多結晶珪素膜表面には目立った境界は見られず、結晶領域が連続的につながっており、隙間を埋めるように非晶質領域が点在する状態となっている。このような状態をもつ非単結晶珪素膜は、単結晶の粒同士の境界がはっきりしないので単結晶が多数存在する状態とは異なるが、便宜上、本明細書中では、多結晶珪素膜と称するとする。

#### 【 0 0 3 6 】

前述した通り、非晶質珪素膜の加熱処理のみでは、十分に高い特性の多結晶珪素膜は得られなかった。その理由として、加熱処理のみでは、得られる多結晶珪素膜中の非晶質領域を完全に消すことができないことがあげられる。加熱処理の後にレーザアニールを行い得られる多結晶珪素膜の電気的特性が高いのは、加熱処理の後に残った前記非晶質領域をレーザアニールにより結晶化しているからである。

#### 【 0 0 3 7 】

しかしながら、加熱処理により得られた多結晶珪素膜に、従来よく用いられるエキシマレーザを使ってレーザアニールすると、レーザビームが加熱処理により結晶化した部分にまで十分に吸収されるので、加熱処理による結晶化の履歴がほとんど消えてしまった。すなわち、加熱処理により得られた多結晶珪素膜は、エキシマレーザによるレーザアニールによりほぼ完全に溶融して、しかる後に結晶化した。これによって、加熱処理により形成されていた単結晶の粒同士の境界がはっきりしない多結晶珪素膜の形状が完全に消失した。

## 【 0 0 3 8 】

前述したように、多結晶珪素膜中の単結晶の粒同士の境界がはっきりしないものを用いた方が、高い電気的特性をもつ T F T を得られる可能性が高い。よって、前記加熱処理によって得られた結晶領域が連続的につながっている多結晶珪素膜に含まれる非晶質領域のみにエネルギーを与えることができれば、前記加熱処理でできた連続的につながっている結晶領域の形状を崩さずに前記非晶質領域のみを結晶化させることができる。

## 【 0 0 3 9 】

本発明人は、多結晶珪素と非晶質珪素の吸収係数の波長依存性に着目し、多結晶珪素膜に含まれる非晶質領域に主にエネルギーを与える方法を考案した。すなわち、結晶領域と比較して、非晶質領域により多くのエネルギーが与えられる波長の領域をもつレーザビームを、レーザアニール的手段に用いれば、非晶質領域のみを主にレーザアニールすることが可能となる。このようなことを可能にするレーザビームの波長域は、図 1 2 から判るように、360～650nm、好ましくは400～600nmの範囲にある。前記範囲は、レーザビームの照射対象が、非晶質領域を有する多結晶珪素膜である場合にのみ有効な範囲である。よって、照射対象となる半導体膜が異なれば、前記範囲は新たに設定しなければならない。本発明は、珪素膜のみでなく他の半導体膜に対しても応用できることは容易に推測できる。

## 【 0 0 4 0 】

非晶質半導体膜として非晶質珪素膜を用いる場合、加熱処理により生じる多結晶珪素膜の有する連続的な結晶領域の構造を残したまま、レーザアニールを行うためには、用いるレーザビームの波長を360～650nm、好ましくは400～600nmの範囲

とすることが必須である。

【 0 0 4 1 】

上記の波長範囲にあるレーザービームには、YAGレーザーの第二高調波、ガラスレーザーの第二高調波、Arレーザー、YLFレーザーの第二高調波、YVO<sub>4</sub>レーザーの第二高調波等がある。そのうち特に大出力のレーザービームが得られるものは、YAGレーザーの第二高調波、ガラスレーザーの第二高調波等がある。

【 0 0 4 2 】

上記の工程を経て作製された非晶質珪素膜を用いて、半導体装置を作製する。半導体装置には、薄膜トランジスタ（T F T）、ダイオード、光センサ等があるが、いずれも前記非晶質珪素膜を基に作製出来る。

【 0 0 4 3 】

本発明の1つは、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第1の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成する第2の工程と、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して第2の多結晶珪素膜を形成する第3の工程とを有し、

前記第1の多結晶珪素膜のT F Tの活性層となる領域は、92～99%が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【 0 0 4 4 】

本発明の他の1つは、非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第1の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成する第2の工程と、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して第2の多結晶珪素膜を形成する第3の工程とを有し、

前記第2の工程により形成された第1の多結晶珪素膜は、T F Tの活性層となる領域に於いて92～99%が結晶化し、前記第3の工程により形成された第2の

多結晶珪素膜は、T F Tの活性層となる領域に於いて99%以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【 0 0 4 5 】

本発明の他の1つは、非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第1の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成する第2の工程と、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して第2の多結晶珪素膜を形成する第3の工程とを有し、

前記第1の多結晶珪素膜のT F Tの活性層となる領域は、94～99%が結晶化していることを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【 0 0 4 6 】

本発明の他の1つは、非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入する第1の工程と、

加熱処理により前記非晶質珪素膜を部分的に結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成する第2の工程と、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して第2の多結晶珪素膜を形成する第3の工程とを有し、

前記第2の工程により形成された第1の多結晶珪素膜は、T F Tの活性層となる領域に於いて94～99%が結晶化し、前記第3の工程により形成された第2の多結晶珪素膜は、T F Tの活性層となる領域に於いて99%以上結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【 0 0 4 7 】

本発明の他の構成は、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理によりT F Tの活性層となる領域の92～99%を結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して形成させた第2の多結晶珪素膜をT F Tの活性層としたことを特徴とする半導

体装置である。

【 0 0 4 8 】

本発明の他の構成は、非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により、T F Tの活性層となる領域の94～99%を結晶化させた第1の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第1の多結晶珪素膜に波長が360nm～650nmのレーザービームを照射して形成させた第2の多結晶珪素膜をT F Tの活性層としたことを特徴とする半導体装置である。

【 0 0 4 9 】

上記の発明において、前記波長は400nm～600nmであると、非晶質珪素膜と多結晶珪素膜との吸収係数の差がより大きくなるので好ましい。

【 0 0 5 0 】

上記発明において、前記金属元素は、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、In、Sn、Pd、P、As、Sbから選ばれた一種または複数種類の元素であると結晶成長が良好に行われるのでよい。

【 0 0 5 1 】

上記発明において、前記金属元素は、8族、1b族、3b族、4b族、5b族元素から選ばれた一種または複数種類の元素であると結晶成長が良好に行われるのでよい。

【 0 0 5 2 】

上記発明において、前記レーザービームは、YAGレーザーの第二高調波、ガラスレーザーの第二高調波、YVO<sub>4</sub>レーザーの第二高調波、YLFレーザーの第二高調波、Arレーザーのいずれかであると所望の波長のレーザービームが得られる。

【 0 0 5 3 】

上記発明において、前記半導体装置は、液晶表示装置、EL表示装置、またはイメージセンサとすることができる。

【 0 0 5 4 】

上記発明において、前記半導体装置は、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメ

ラ、プロジェクター、ゴーグル型ディスプレイ、パーソナルコンピュータ、DVD プレイヤー、電子辞書、または携帯型情報端末とすることができる。

【 0 0 5 5 】

本発明の他の構成は、絶縁表面上に珪素膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する半導体装置において、

前記珪素膜は、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により、T F T の活性層となる領域の 9 4 ~ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 3 6 0 nm ~ 6 5 0 nm のレーザビームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜であることを特徴とする半導体装置である。絶縁表面上に珪素膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する半導体装置の作製方法は、実施例にて詳しく記載した。

【 0 0 5 6 】

本発明の他の構成は、絶縁表面上に珪素膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する半導体装置において、

前記珪素膜は、

非晶質珪素膜に前記非晶質珪素膜の結晶化を助長する金属元素を導入させ、

加熱処理により、T F T の活性層となる領域の 9 4 ~ 9 9 % を結晶化させた第 1 の多結晶珪素膜を形成させ、

前記第 1 の多結晶珪素膜に波長が 4 0 0 ~ 6 0 0 nm のレーザビームを照射して形成させた第 2 の多結晶珪素膜であることを特徴とする半導体装置である。

【 0 0 5 7 】

上記発明において、前記金属元素は、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、In、Sn、Pd、P、As、Sbから選ばれた一種または複数種類の元素であると結晶成長が良好に行われるのでよい。

【 0 0 5 8 】

上記発明において、前記金属元素は、8 族、1 b 族、3 b 族、4 b 族、5 b 族元素から選ばれた一種または複数種類の元素であると結晶成長が良好に行われるのでよ

い。

【 0 0 5 9 】

上記発明において、前記半導体装置は、液晶表示装置、EL表示装置、またはイメージセンサとすることができる。

【 0 0 6 0 】

上記発明において、前記半導体装置は、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ゴーグル型ディスプレイ、パーソナルコンピュータ、DVDプレイヤー、電子辞書、または携帯型情報端末とすることができる。

【 0 0 6 1 】

【発明の実施の形態】

非晶質珪素膜を加熱処理により部分的に結晶化させ、1つのTFTの活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が、前記1つのTFTの活性層となる領域に対し1.0～8.0%となる多結晶珪素膜を作製する方法について説明する。まず基板として、厚さ0.7mm、5インチ角のコーニング1737基板を用意した。基板にプラズマCVD装置を用いて、厚さ200nmの窒化酸化珪素膜を成膜し、窒化酸化珪素膜表面に厚さ50nmの非晶質珪素膜を成膜した。前記非晶質珪素膜上に結晶化を助長する元素を重量換算で10ppm含有させた溶液（体積5ml）を塗布し、基板を温度500℃の窒素雰囲気中に1時間、更に温度550℃の窒素雰囲気中で4時間の加熱を行った。前記加熱処理により1つのTFTの活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積は前記1つのTFTの活性層となる領域の面積に対し、1.0～8.0%となる多結晶珪素膜を得た。

【 0 0 6 2 】

図13に、被照射面に於いてレーザービームの形状を線状に加工するための光学系の構成の例を示す。この構成は極めて一般的なものであり、あらゆる前記光学系は図13の構成に準じている。この構成は、被照射面に於けるレーザービームの形状を線状に変換するだけでなく、同時に、被照射面に於けるレーザービームのエネルギー均質化を果たすものである。

【 0 0 6 3 】



まず、図 1 3 の側面図について説明する。レーザ発振器 1 0 0 1 から出たレーザビームは、シリンダリカルアレイレンズ 1 0 0 2 a と 1 0 0 2 b により、レーザビームの進行方向に対し直角方向に分割される。前記方向を本明細書中では、縦方向と呼ぶことにする。前記縦方向は、光学系の途中でミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた光の方向に曲がるものとする。この構成では、4 分割となっている。これらの分割されたレーザビームは、シリンダリカルアレイレンズ 1 0 0 4 により、いったん 1 つのレーザビームにまとめられる。ミラー 1 0 0 7 で反射され、その後、ダブレットシリンダリカルレンズ 1 0 0 8 により、被照射面 1 0 0 9 にて再び 1 つのレーザビームに集光される。ダブレットシリンダリカルレンズとは、2 枚のシリンダリカルレンズで構成されているレンズのことを言う。これにより、線状レーザの幅方向のエネルギー均質化がなされ、幅方向の長さが決定される。

#### 【 0 0 6 4 】

次に、図 1 3 の上面図について説明する。レーザ発振器 1 0 0 1 から出たレーザビームは、シリンダリカルアレイレンズ 1 0 0 3 により、レーザビームの進行方向に対して直角方向で、かつ、縦方向に対して直角方向に分割される。該方向を本明細書中では、横方向と呼ぶことにする。前記横方向は、光学系の途中でミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた光の方向に曲がるものとする。この構成では、7 分割となっている。その後、シリンダリカルレンズ 1 0 0 4 にて、レーザビームは被照射面 1 0 0 9 にて 1 つに合成される。これにより、線状レーザの長手方向のエネルギーの均質化がなされ、また前記線状レーザの長さが決定される。前記光学系を用いる際は、出力の大きい YAG レーザの第二高調波（波長 5 3 2 nm）や、ガラスレーザの第二高調波（波長 5 3 0 nm）等を用いる。

#### 【 0 0 6 5 】

また、出力の小さなレーザ発振器を使う場合は、例えば長さ 1 0 . 0 c m の線状ビームに加工するにはエネルギー密度が十分でないため、基板全面を点光源で網羅するようにして照射する。その手段として、例えばガルバノメータを用いて照射する方法がある。前記方法の光学系の一例を図 1 4 に示す。

#### 【 0 0 6 6 】

レーザ発振器 1 4 0 1 から出たレーザビームはビームエキスパンダー 1 4 0 2 により、所望のエネルギー密度をもつレーザビームとなり、更にガルバノメータ 1 4 0 3、 $f-\theta$  レンズ 1 4 0 4 を経て基板 1 4 0 5 に達している。

ここで、ガルバノメータを用いて基板全面を網羅するようにして照射する方法について説明する。ガルバノメータ 1 4 0 3 の回転により、基板上でレーザビームの到達する位置が移動し、前記ガルバノメータ 1 4 0 3 が半周期回転し終わると、ステージが 1 4 0 8 で示した方向に移動する。次にガルバノメータ 1 4 0 3 の先程とは逆方向の回転により、基板上でレーザビームの到達する位置が移動し、前記ガルバノメータ 1 4 0 3 が半周期回転し終わると、ステージが 1 4 0 8 で示した方向に移動する。以上のように、ガルバノメータの回転とステージの移動を繰り返すことにより、基板全面を網羅するようにして照射することが出来る。但し、基板上で照射位置が移動しても  $f-\theta$  レンズ 1 4 0 4 により焦点は常に基板上に来るようになっている。前記光学系を用いる際の現時点で代表的なレーザ発振器としては Ar レーザ等が挙げられる。その他、出力の比較的小さなレーザ発振器が出すレーザビームの例に、YV04 レーザ（第二高調波）、YLF レーザ（第二高調波）等がある。

#### 【 0 0 6 7 】

以上のような方法で非晶質領域を有する多結晶珪素膜にレーザアニールを行う。前記多結晶珪素膜を基に T F T を作製すると、前記 T F T の電気的特性のばらつきは少なくなる。

#### 【 0 0 6 8 】

また、非晶質珪素膜のほかに、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。

#### 【 0 0 6 9 】

##### 【実施例】

##### [実施例1]

本実施例は加熱処理を行った後、YAG レーザの第二高調波を用いてレーザアニールを行う場合について説明する。

#### 【 0 0 7 0 】

基板として、厚さ 0.7 mm、5 インチ角のコーニング 1 7 3 7 基板を用意した。基板にプラズマ C V D 装置を用いて、厚さ 2 0 0 nm の窒化酸化珪素膜を成膜し、窒化酸化珪素膜表面に厚さ 5 0 nm の非晶質珪素膜を成膜した。前記非晶質珪素膜上に結晶化を助長する元素を含有させた溶液を塗布する。前記溶液として、例えば酢酸ニッケル溶液を用いる場合、前記酢酸ニッケル溶液（重量換算濃度 1 0 p p m、体積 5 m l）をスピコートにより膜上全面に塗布する。

## 【 0 0 7 1 】

次に、基板を温度 5 0 0 °C の窒素雰囲気中に 1 時間、更に温度 5 5 0 °C の窒素雰囲気中に 4 時間の加熱を行った。前記加熱処理により部分的に結晶化させ 1 つの T F T の活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が前記 1 つの T F T の活性層となる領域の面積に対し 1. 0 ~ 8. 0 % となる多結晶珪素膜を得る。上記の結晶化の諸条件は所望の多結晶珪素膜を得るための目安である。実施者は本発明が示す範囲に非晶質領域の総面積が入るように諸条件を最適化しなければならない。

## 【 0 0 7 2 】

前記多結晶珪素膜中に残留する微小な非晶質領域を結晶化させるため、前記多結晶珪素膜にたいし、YAG レーザの第 2 高調波（波長 532 nm）を照射する。図 12 に示すように、YAG レーザの第 2 高調波においては、非晶質珪素の吸収係数の方が多結晶珪素のそれより十分高いため、前記加熱処理によって得られた多結晶珪素膜に含まれる非晶質領域のみにエネルギーを与えることができる。すなわち、前記加熱処理でできた連続的につながっている結晶領域の形状を崩さずに前記非晶質領域を結晶化することができる。

## 【 0 0 7 3 】

本実施例では、YAG レーザの第 2 高調波を、被照射面において線状に加工したレーザービームを使い、前記多結晶珪素膜をレーザーアニールする例を示す。線状にレーザービームを加工するための光学系は、図 1 3 にて示したものとする。

## 【 0 0 7 4 】

高い透過率、高い耐レーザー性を得るためには、上記光学系の母材は例えばすべて石英とするとよい。また、コーティングは、使用するレーザービームの波長（本実

施例の場合は 5 3 2 nm である。) に対する透過率が 9 9 % 以上得られるものを使用するとよい。

【 0 0 7 5 】

線状のレーザービームをそのレーザービームの短幅方向に徐々にずらしながら重ねて照射することにより、例えば非単結晶珪素膜全面に対しレーザーアニールを行って結晶化させたり結晶性を向上させることができる。

【 0 0 7 6 】

レーザー発振器は、非線形光学素子により第二高調波を発生させた YAG レーザ ( 波長 532nm、パルス幅 7 ns ) を使用する。前記レーザー発振器はパルス発振のレーザービームを発し、1 パルスあたり 8 0 0 mJ のエネルギーを出す能力を持っている。レーザービームの形状は円状であり、レーザービームの出口でのサイズは直径 9 mm ( 半値幅 ) である。レーザービームの出口は、本明細書中ではレーザー発振器からレーザービームが出た直後における、レーザービームの進行方向に垂直な平面で定義する。

【 0 0 7 7 】

レーザービームの強度は、レーザービームの中央ほど強いガウシアン分布を示す。前記レーザービームのサイズは、図 1 3 に示した光学系により、エネルギー分布の様な 1 2 5 mm × 0 . 4 mm の線状のレーザービームに変換される。

【 0 0 7 8 】

一般的に、非単結晶珪素膜に対し線状ビームを照射する場合、レーザービームのパルス間の重ね合わせのピッチは線状ビームの短幅 ( 半値幅 ) の 1 / 1 0 前後が最も適当である。これにより、より高い均一性で前記非単結晶珪素膜のレーザーアニールを行うことができる。上記の例では、前記単幅が 0 . 4 mm であるので、レーザー発振器のパルス周波数を 3 0 Hz、照射対象である非単結晶珪素膜を配置するステージの走査速度を 1 . 0 mm / s とし、レーザービームを照射する。このとき、レーザービームの被照射面におけるエネルギー密度は 5 0 0 mJ / cm<sup>2</sup> とする。これまで述べた方法は線状ビームを使って半導体膜を結晶化するために用いられる極めて一般的なものである。

【 0 0 7 9 】

このようにして作製された多結晶珪素膜を用いて、例えば公知の方法や後の実施例で示す方法でTFTを作製する。前記TFTの電気的特性は良好であり、特に移動度が高く、S値の小さい特性が得られ、しかもばらつきの少ない特性を持つものが得られる。

## 【0080】

## [実施例2]

本実施例では、非晶質珪素膜に対し加熱処理を行った後、YV04レーザの第2高調波（波長532nm）を用いてレーザアニールを行う場合の例について説明する。YV04レーザは、レーザビームの質が高いのが特徴で、レーザビームの質を表す1つの指標である $M^2$ が1に非常に近い。しかしながら、現在、YV04レーザの第2高調波で得られるレーザビームのエネルギーは高くても1パルスあたり0.1mJ程度であるため、ほとんど点光源に絞る必要がある。YV04レーザのレーザビームの質は非常に高いので、適当な凸レンズを用いて集光すれば、非常に小さな点光源とすることができる。YV04レーザの第2高調波はパルスレーザであり、20000Hzの周波数で発振させることができる。

## 【0081】

実施例1で示した非晶質珪素膜の結晶化工程において、レーザアニールをする前の加熱工程まで終えた多結晶珪素膜に対し、YV04レーザの第二高調波のレーザビームを照射し、レーザアニールする例を図14に沿って説明する。

## 【0082】

図14において、レーザ発振器1401から出るレーザビームはビームエキスパンダ1402により、非晶質領域を結晶化するに足るエネルギー密度をもつレーザビームに変換される。ビームエキスパンダは一般にビームの大きさを大きくするものであるが、本実施例の場合、所望のエネルギー密度によっては、ビームを小さくする方向で用いてもよい。前記レーザビームは更にガルバノメータ1403、f- $\theta$ シリンドリカルレンズ1404を経て基板1405に達している。ガルバノメータ1403が振動することにより、ガルバノメータのミラーの角度が時間変化し、基板上でのレーザビームの位置が1407で示した矢印の方向へ移動する。ガルバノメータが半周期振動すると、基板の幅の端から端までレーザビームが移動するように調整さ

れている。このとき、基板上でのレーザービームの位置が移動しても、レーザービームのエネルギー密度が基板上で常に一定になるように $f-\theta$  シリンドリカルレンズ1404は調整されている。ガルバノメータが半周期振動すると、基板の幅の端から端までレーザービームが移動する。これにより、レーザービームの照射された部分がレーザーアニールされる。レーザービームはパルス発振であるから、アニール位置が断続的にならないように、ガルバノメータの振動の速度を調整する。その後、ステージが1408で示した矢印の方向に移動して、再び基板上で1407で示した方向へのレーザービームの移動が始まる。これらの動作を繰り返させることにより、基板全面をレーザーアニールすることができる。すなわち、ガルバノメータの回転による照射位置の移動とステージの移動とを繰り返すことで基板全面にレーザーが照射される。

## 【 0 0 8 3 】

図12に示すように、YV04レーザーの第2高調波（波長532nm）においては、非晶質珪素の方が多結晶珪素より吸収率が十分高いため、加熱処理によって得られた多結晶珪素膜が有する連続的な結晶領域の形状を崩すことなく、非晶質領域の結晶化を行うことが出来る。

## 【 0 0 8 4 】

このようにして作製された多結晶珪素膜を用いて、例えば公知の方法や後の実施例で示す方法でTFTを作製する。前記TFTの電気的特性は良好であり、特に移動度が高く、S値の小さい特性が得られ、しかもばらつきの少ない特性を持つものが得られる。

## 【 0 0 8 5 】

## [実施例3]

本実施例では、非晶質珪素膜に対し加熱処理を行った後、YLFレーザーの第2高調波（波長527nm）を用いてレーザーアニールを行う場合の例について説明する。YLFレーザーの第2高調波は、レーザービームの出口でのサイズを直径5mm程度にできる。よって、レーザービームの形状やエネルギー密度を調整することは、他の点光源に近いレーザービームと比較し、遙かに容易である。しかしながら、現在、YLFレーザーの第2高調波で得られるレーザービームのエネルギーは高くても1パルスあ

たり 2 0 m J 程度であるため、被照射面にて直径 2 m m 程度、もしくはそれ以下のサイズにレーザビームを絞り込まねば、非晶質領域を結晶化させるのに十分なエネルギー密度は得られない。また、現存する YLF レーザのパルス発振の周波数は kHz オーダーまで達している。

## 【 0 0 8 6 】

実施例 1 で示した非晶質珪素膜の結晶化工程において、レーザアニールをする前の加熱工程まで終えた多結晶珪素膜に対し、YLF レーザの第二高調波のレーザビームを照射する。照射の方法は、例えば、実施例 2 に示した方法に沿って行えばよい。YLF レーザの周波数は、例えば 1 kHz 程度であるので、その周波数に合わせガルバノメータの振動の速度を調整する必要がある。

## 【 0 0 8 7 】

図 12 に示すように、YLF レーザの第 2 高調波（波長 527 nm）においては、非晶質珪素の方が多結晶珪素より吸収率が高いため、加熱処理によって得られた多結晶珪素膜が有する連続的な結晶領域の形状を崩すことなく、非晶質領域の結晶化を行うことが出来る。

## 【 0 0 8 8 】

このようにして作製された多結晶珪素膜を用いて、例えば公知の方法や後の実施例で示す方法で TFT を作製する。前記 TFT の電気的特性は良好であり、特に移動度が高く、S 値の小さい特性が得られ、しかもばらつきの少ない特性を持つものが得られる。

## 【 0 0 8 9 】

## [実施例 4]

本実施例では、非晶質珪素膜に対し加熱処理を行った後、Ar レーザを用いてレーザアニールを行う場合の例について説明する。Ar レーザは、連続発光のものとパルス発振のものがあり、本実施例においては、連続発光のものをを使う。パルス発振の Ar レーザを用いても、本発明の本質にはなんら影響をもたらさない。パルス発振ではなく連続発光のレーザを使う利点は、レーザビームを高速で移動させても、レーザアニールの均一性が失われないことにある。パルス発振のレーザビームにおいては、レーザビームをあまりに高速で移動させると、パルス間で隣り合

うレーザービーム同士が分離する。これによりレーザーアニールの均一性が失われる。現在、連続発光のArレーザーで得られるレーザービームのエネルギーは20W程度であるため、被照射面にて直径数十 $\mu$ m程度のサイズにレーザービームを絞れば、非晶質領域を結晶化するに足るエネルギーが得られる。

#### 【0090】

実施例1で示した非晶質珪素膜の結晶化工程において、レーザーアニールをする前の加熱工程まで終えた多結晶珪素膜に対し、Arレーザーを照射する。照射の方法は、例えば、実施例2に示した方法に沿って行えばよい。本実施例にて使用するArレーザーは、連続発光であるから、照射対象である多結晶珪素膜のレーザーアニールが十分に行えるように、ガルバノメータの振動の速度を調整する必要がある。ガルバノメータがある速度以上で振動した場合、多結晶珪素膜に与えられるレーザーエネルギーが不十分となるからである。

#### 【0091】

Arレーザーの強い発振波長は488.0nmと514.5nmであり、これらの波長においては、図12に示すように非晶質珪素の方が多結晶珪素より吸収率が十分に高いため、加熱処理によって得られた多結晶珪素膜が有する連続的な結晶領域の形状を崩すことなく、非晶質領域の結晶化を行うことが出来る。

#### 【0092】

このようにして作製された多結晶珪素膜を用いて、例えば公知の方法や後の実施例で示す方法でTFTを作製する。前記TFTの電気的特性は良好であり、特に移動度が高く、S値の小さい特性が得られ、しかもばらつきの少ない特性を持つものが得られる。

#### 【0093】

##### [実施例5]

本実施例は非晶質珪素膜を結晶化させるときの加熱温度を575℃にした場合について説明する。

#### 【0094】

実施例1と同様の方法でSiO<sub>2</sub>膜、非晶質珪素膜を成膜し、前記非晶質珪素膜上に結晶化を助長する元素を含有させた溶液を塗布する。次に、基板に対し、温度50



0℃の窒素雰囲気中に1時間、更に連続的に温度575℃の窒素雰囲気中に1時間の加熱を行う。これにより前記非晶質珪素膜は多結晶珪素膜に変化する。前記多結晶珪素膜は非晶質領域を含んでいる。

## 【 0 0 9 5 】

前記加熱処理により部分的に結晶化させ1つのTFTの活性層となる領域の中に含まれる非晶質領域の総面積が前記1つのTFTの活性層となる領域の面積に対し1.0～8.0%となる多結晶珪素膜を得る。上記の結晶化の諸条件は所望の多結晶珪素膜を得るための目安である。実施者は本発明が示す範囲に非晶質領域の総面積が入るように諸条件を最適化しなければならない。

## 【 0 0 9 6 】

この後、実施例1～実施例4にて示したレーザアニールの方法により、前記非晶質領域を結晶化させる。これにより得られた多結晶珪素膜を基に、例えば公知の方法や後の実施例で示す方法でTFTを作製する。前記TFTの電気的特性は良好で、特に移動度が高く、S値の小さい特性が得られ、しかもばらつきの少ない特性を持つものが得られる。

## 【 0 0 9 7 】

## [実施例6]

本発明の実施例を図15～図17に沿って説明する。ここでは、画素部の画素TFTおよび保持容量と、画素部の周辺に設けられる駆動回路のTFTを同時に作製する方法について工程に従って詳細に説明する。

## 【 0 0 9 8 】

図15(A)において、基板101にはコーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板や石英基板などを用いる。ガラス基板を用いる場合には、ガラス歪み点よりも10～20℃程度低い温度であらかじめ熱処理しておいても良い。そして、基板101のTFTを形成する表面に、基板101からの不純物拡散を防ぐために、酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜102を形成する。例えば、プラズマCVD法で $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ から作製される酸化窒化珪素膜102aを10～200nm（好ましく

は 5 0 ~ 1 0 0 nm)、同様に  $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  から作製される酸化窒化水素化珪素膜 1 0 2 b を 5 0 ~ 2 0 0 nm (好ましくは 1 0 0 ~ 1 5 0 nm) の厚さに積層形成する。ここでは下地膜 1 0 2 を 2 層構造として示したが、前記絶縁膜の単層膜または 2 層以上積層させて形成しても良い。

## 【 0 0 9 9 】

酸化窒化珪素膜は平行平板型のプラズマ C V D 法を用いて形成する。酸化窒化珪素膜 1 0 2 a は、 $\text{SiH}_4$  を 1 0 SCCM、 $\text{NH}_3$  を 1 0 0 SCCM、 $\text{N}_2\text{O}$  を 2 0 SCCM として反応室に導入し、基板温度 3 2 5 °C、反応圧力 4 0 Pa、放電電力密度 0. 4 1 W/cm<sup>2</sup>、放電周波数 6 0 MHz とした。一方、酸化窒化水素化珪素膜 1 0 2 b は、 $\text{SiH}_4$  を 5 SCCM、 $\text{N}_2\text{O}$  を 1 2 0 SCCM、 $\text{H}_2$  を 1 2 5 SCCM として反応室に導入し、基板温度 4 0 0 °C、反応圧力 2 0 Pa、放電電力密度 0. 4 1 W/cm<sup>2</sup>、放電周波数 6 0 MHz とした。これらの膜は、基板温度を変化させ、反応ガスの切り替えのみで連続して形成することができる。

## 【 0 1 0 0 】

このようにして作製した酸化窒化珪素膜 1 0 2 a は、密度が  $9. 2 8 \times 1 0^{22}$  /cm<sup>3</sup> であり、フッ化水素アンモニウム ( $\text{NH}_4\text{HF}_2$ ) を 7. 1 3 % とフッ化アンモニウム ( $\text{NH}_4\text{F}$ ) を 1 5. 4 % 含む混合溶液 (ステラケミファ社製、商品名 L A L 5 0 0) の 2 0 °C におけるエッチング速度が約 6 3 nm/min と遅く、緻密で硬い膜である。このような膜を下地膜に用いると、この上に形成する半導体層にガラス基板からのアルカリ金属元素が拡散するのを防ぐのに有効である。

## 【 0 1 0 1 】

次に、2 5 ~ 1 0 0 nm (好ましくは 3 0 ~ 7 0 nm) の厚さで非晶質構造を有する半導体層 1 0 3 a を、プラズマ C V D 法やスパッタ法などの方法で形成する。非晶質構造を有する半導体膜には、非晶質半導体層や微結晶半導体膜があり、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。プラズマ C V D 法で非晶質珪素膜を形成する場合には、下地膜 1 0 2 と非晶質半導体層 1 0 3 a とは両者を連続形成することも可能である。例えば、前述のように酸化窒化珪素膜 1 0 2 a と酸化窒化水素化珪素膜 1 0 2 b をプラズマ C V D 法で連続して成膜後、反応ガスを  $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2$  から  $\text{SiH}_4$  と  $\text{H}_2$  或

いは $\text{SiH}_4$ のみに切り替えれば、一旦大気雰囲気中に晒すことなく連続形成できる。その結果、酸化窒化水素化珪素膜102bの表面の汚染を防ぐことが可能となり、作製するTFTの特性バラツキやしきい値電圧の変動を低減させることができる。

#### 【0102】

そして、結晶化の工程を行い非晶質半導体層103aから結晶質半導体層103bを作製する。その方法としてレーザーアニール法や熱アニール法（固相成長法）、またはラピットサーマルアニール法（RTA法）を適用することができる。前述のようなガラス基板や耐熱性の劣るプラスチック基板を用いる場合には、特にレーザーアニール法を適用することが好ましい。RTA法では、赤外線ランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプなどを光源に用いる。或いは特開平7-130652号公報で開示された技術に従って、金属元素を用いる結晶化法で結晶質半導体層103bを形成することもできる。結晶化の工程ではまず、非晶質半導体層が含有する水素を放出させておくことが好ましく、400～500℃で1時間程度の熱処理を行い含有する水素量を前記非晶質半導体層に含まれる全原子数の5%以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことができるので良い。

#### 【0103】

また、プラズマCVD法で非晶質珪素膜の形成工程において、反応ガスに $\text{SiH}_4$ とアルゴン（Ar）を用い、成膜時の基板温度を400～450℃として形成すると、非晶質珪素層の含有水素濃度を前記非晶質半導体層に含まれる全原子数の5%以下にすることもできる。このような場合において水素を放出させるための熱処理は不要となる。

#### 【0104】

結晶化をレーザーアニール法にて行う場合には、エキシマレーザーやYAGレーザー、アルゴンレーザー等をその光源とする。パルス発振型のエキシマレーザーを用いる場合には、レーザー光を線状に加工してレーザーアニールを行う。レーザーアニール条件は実施者が適宜選択するものであるが、例えば、レーザーパルス発振周波数30Hzとし、レーザーエネルギー密度を100～500mJ/cm<sup>2</sup>（代

表的には  $300 \sim 400 \text{ mJ/cm}^2$  )とする。そして線状ビームを基板全面に渡って照射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率（オーバーラップ率）を  $80 \sim 98\%$  として行う。このようにして図 15 (B) に示すように結晶質半導体層 103b を得ることができる。

## 【0105】

そして、結晶質半導体層 103b 上に第 1 のフォトマスク (PM1) を用い、フォトリソグラフィの技術を用いてレジストパターンを形成し、ドライエッチングによって結晶質半導体層を島状に分割し、図 15 (C) に示すように島状半導体層 104 ~ 108 を形成する。結晶質珪素膜のドライエッチングには  $\text{CF}_4$  と  $\text{O}_2$  の混合ガスを用いる。

## 【0106】

このような島状半導体層に対し、TFT のしきい値電圧 ( $V_{th}$ ) を制御する目的で p 型を付与する不純物元素を  $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{17} / \text{cm}^3$  程度の濃度で島状半導体層の全面に添加しても良い。半導体に対して p 型を付与する不純物元素には、ホウ素 (B)、アルミニウム (Al)、ガリウム (Ga) など周期律表第 13 族の元素が知られている。その方法として、イオン注入法やイオンドープ法（或いはイオンシャワードーピング法）を用いることができるが、大面積基板を処理するにはイオンドープ法が適している。イオンドープ法ではジボラン ( $\text{B}_2\text{H}_6$ ) をソースガスとして用いホウ素 (B) を添加する。このような不純物元素の注入は必ずしも必要でなく省略しても差し支えないが、特に n チャネル型 TFT のしきい値電圧を所定の範囲内に収めるために好適に用いる手法である。

## 【0107】

ゲート絶縁膜 109a はプラズマ CVD 法またはスパッタ法を用い、膜厚を  $40 \sim 150 \text{ nm}$  として珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、 $120 \text{ nm}$  の厚さで酸化窒化珪素膜から形成する。また、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2\text{O}$  に  $\text{O}_2$  を添加させて作製された酸化窒化珪素膜は、膜中の固定電荷密度が低減されているのでこの用途に対して好ましい材料となる。また、 $\text{SiH}_4$  と  $\text{N}_2\text{O}$  と  $\text{H}_2$  とから作製する酸化窒化珪素膜はゲート絶縁膜との界面欠陥密度を低減できるので好ましい。勿論、ゲート絶縁膜はこのような酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を

含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。例えば、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマCVD法で、TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) と $O_2$ とを混合し、反応圧力40Pa、基板温度300～400℃とし、高周波(13.56MHz)電力密度0.5～0.8W/cm<sup>2</sup>で放電させて形成することができる。このようにして作製された酸化珪素膜は、その後400～500℃の熱アニールによりゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。

## 【0108】

そして、図15(D)に示すように、第1の形状のゲート絶縁膜109a上にゲート電極を形成するための耐熱性導電層111を200～400nm(好ましくは250～350nm)の厚さで形成する。耐熱性導電層は単層で形成しても良いし、必要に応じて二層あるいは三層といった複数の層から成る積層構造としても良い。本明細書でいう耐熱性導電層にはTa、Ti、Wから選ばれた元素、または前記元素を成分とする合金か、前記元素を組み合わせた合金膜が含まれる。これらの耐熱性導電層はスパッタ法やCVD法で形成されるものであり、低抵抗化を図るために含有する不純物濃度を低減させることが好ましく、特に酸素濃度に関しては30ppm以下とすると良い。本実施例ではW膜を300nmの厚さで形成する。W膜はWをターゲットとしてスパッタ法で形成しても良いし、6フッ化タングステン(WF<sub>6</sub>)を用いて熱CVD法で形成することもできる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、W膜の抵抗率は20μΩcm以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図ることができるが、W中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗化する。このことより、スパッタ法による場合、純度99.9999%のWターゲットを用い、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十分配慮してW膜を形成することにより、抵抗率9～20μΩcmを実現することができる。

## 【0109】

一方、耐熱性導電層111にTa膜を用いる場合には、同様にスパッタ法で形成することが可能である。Ta膜はスパッタガスにArを用いる。また、スパッタ時のガス中に適量のXeやKrを加えておくと、形成する膜の内部応力を緩和

して膜の剥離を防止することができる。 $\alpha$ 相のTa膜の抵抗率は $20\ \mu\Omega\text{cm}$ 程度でありゲート電極に使用することができるが、 $\beta$ 相のTa膜の抵抗率は $180\ \mu\Omega\text{cm}$ 程度でありゲート電極とするには不向きであった。Ta<sub>2</sub>N膜は $\alpha$ 相に近い結晶構造を持つので、Ta膜の下地にTa<sub>2</sub>N膜を形成すれば $\alpha$ 相のTa膜が容易に得られる。また、図示しないが、耐熱性導電層111の下に2～20nm程度の厚さでリン(P)をドーブした珪素膜を形成しておくことは有効である。これにより、その上に形成される導電膜の密着性向上と酸化防止を図ると同時に、耐熱性導電層111が微量に含有するアルカリ金属元素が第1の形状のゲート絶縁膜109aに拡散するのを防ぐことができる。いずれにしても、耐熱性導電層111は抵抗率を $10\sim50\ \mu\Omega\text{cm}$ の範囲ですることが好ましい。

#### 【0110】

次に、第2のフォトマスク(PM2)を用い、フォトリソグラフィーの技術を使用してレジストによるマスク112～117を形成する。そして、第1のエッチング処理を行う。本実施例ではICPエッチング装置を用い、エッチング用ガスに $\text{Cl}_2$ と $\text{CF}_4$ を用い、1Paの圧力で $3.2\text{W}/\text{cm}^2$ のRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを形成して行う。基板側(試料ステージ)にも $224\text{mW}/\text{cm}^2$ のRF(13.56MHz)電力を投入し、これにより実質的に負の自己バイアス電圧が印加される。この条件でW膜のエッチング速度は約 $100\text{nm}/\text{min}$ である。第1のエッチング処理はこのエッチング速度を基にW膜が丁度エッチングされる時間を推定し、それよりもエッチング時間を20%増加させた時間をエッチング時間とした。

#### 【0111】

第1のエッチング処理により第1のテーパ形状を有する導電層118～123が形成される。テーパ部の角度は $15\sim30^\circ$ が形成される。残渣を残すことなくエッチングするためには、10～20%程度の割合でエッチング時間を増加させるオーバーエッチングを施すものとする。W膜に対する酸化窒化珪素膜(第1の形状のゲート絶縁膜109a)の選択比は2～4(代表的には3)であるので、オーバーエッチング処理により、酸化窒化珪素膜が露出した面は20～50nm程度エッチングされ第1のテーパ形状を有する導電層の端部近傍にテーパ

一形状が形成された第2の形状のゲート絶縁膜109bが形成される。

#### 【0112】

そして、第1のドーピング処理を行い一導電型の不純物元素を島状半導体層に添加する。ここでは、n型を付与する不純物元素添加の工程を行う。第1の形状の導電層を形成したマスク112～117をそのまま残し、第1のテーパ形状を有する導電層118～123をマスクとして自己整合的にn型を付与する不純物元素をイオンドープ法で添加する。n型を付与する不純物元素をゲート電極の端部におけるテーパ部とゲート絶縁膜とを通して、その下に位置する半導体層に達するように添加するためにドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14}/\text{cm}^2$ とし、加速電圧を80～160 kVとして行う。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)を用いるが、ここではリン(P)を用いた。このようなイオンドープ法により第1の不純物領域124～128には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素が添加され、テーパ部の下方に形成される第2の不純物領域(A)には同領域内で必ずしも均一ではないが $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素が添加される。

#### 【0113】

この工程において、第2の不純物領域(A)129～132において、少なくとも第1の形状の導電層118～123と重なった部分に含まれるn型を付与する不純物元素の濃度変化は、テーパ部の膜厚変化を反映する。即ち、第2の不純物領域(A)129～132へ添加されるリン(P)の濃度は、第1の形状の導電層に重なる領域において、該導電層の端部から内側に向かって徐々に濃度が低くなる。これはテーパ部の膜厚の差によって、半導体層に達するリン(P)の濃度が変化するためである。

#### 【0114】

次に、図16(B)に示すように第2のエッチング処理を行う。エッチング処理も同様にICPエッチング装置により行い、エッチングガスに $\text{CF}_4$ と $\text{Cl}_2$ の混合ガスを用い、RF電力 $3.2 \text{ W}/\text{cm}^2$ (13.56MHz)、バイアス電力 $45 \text{ mW}/\text{cm}^2$ (13.56MHz)、圧力1.0 Paでエッチングを行う。この条件で形成される第2の形状

を有する導電層 1 4 0 ~ 1 4 5 が形成される。その端部にはテーパ部が形成され、該端部から内側にむかって徐々に厚さが増加するテーパ形状となる。第 1 のエッチング処理と比較して基板側に印加するバイアス電力を低くした分等方性エッチングの割合が多くなり、テーパ部の角度は  $30 \sim 60^\circ$  となる。また、第 2 の形状のゲート絶縁膜 1 0 9 b の表面が 4 0 nm 程度エッチングされ、新たに第 3 の形状のゲート絶縁膜 1 0 9 c が形成される。

## 【 0 1 1 5 】

そして、第 1 のドーピング処理よりもドーズ量を下げ高加速電圧の条件で n 型を付与する不純物元素をドーピングする。例えば、加速電圧を 7 0 ~ 1 2 0 k V とし、 $1 \times 10^{13}/\text{cm}^2$  のドーズ量で行い、第 2 の形状を有する導電層 1 4 0 ~ 1 4 5 と重なる領域の不純物濃度を  $1 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{18}/\text{cm}^3$  となるようにする。このようにして、第 2 の不純物領域 (B) 1 4 6 ~ 1 5 0 を形成する。

## 【 0 1 1 6 】

そして、p チャネル型 T F T を形成する島状半導体層 1 0 4、1 0 6 に一導電型とは逆の導電型の不純物領域 1 5 6、1 5 7 を形成する。この場合も第 2 の形状の導電層 1 4 0、1 4 2 をマスクとして p 型を付与する不純物元素を添加し、自己整合的に不純物領域を形成する。このとき、n チャネル型 T F T を形成する島状半導体層 1 0 5、1 0 7、1 0 8 は、第 3 のフォトマスク (P M 3) を用いてレジストのマスク 1 5 1 ~ 1 5 3 を形成し全面を被覆しておく。ここで形成される不純物領域 1 5 6、1 5 7 はジボラン ( $\text{B}_2\text{H}_6$ ) を用いたイオンドープ法で形成する。不純物領域 1 5 6、1 5 7 の p 型を付与する不純物元素の濃度は、 $2 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21}/\text{cm}^3$  となるようにする。

## 【 0 1 1 7 】

この不純物領域 1 5 6、1 5 7 は n 型を付与する不純物元素を含有する 3 つの領域に分けて見ることができる。第 3 の不純物領域 1 5 6 a、1 5 7 a は  $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}/\text{cm}^3$  の濃度で n 型を付与する不純物元素を含み、第 4 の不純物領域 (A) 1 5 6 b、1 5 7 b は  $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$  の濃度で n 型を付与する不純物元素を含み、第 4 の不純物領域 (B) 1 5 6 c、1 5 7 c は  $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18}/\text{cm}^3$  の濃度で n 型を付与する不純物元素を含んでいる。しか



し、これらの不純物領域 1 5 6 b、1 5 6 c、1 5 7 b、1 5 7 c の p 型を付与する不純物元素の濃度を  $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$  以上となるようにし、第 3 の不純物領域 1 5 6 a、1 5 7 a においては、p 型を付与する不純物元素の濃度を 1. 5 から 3 倍となるようにすることにより、第 3 の不純物領域は p チャネル型 T F T のソース領域およびドレイン領域として機能する。また、第 4 の不純物領域 (B) 1 5 6 c、1 5 7 c は一部が第 2 のテーパー形状を有する導電層 1 4 0 または 1 4 2 と一部が重なって形成される。

## 【 0 1 1 8 】

その後、図 17 (A) に示すように、ゲート電極およびゲート絶縁膜上から第 1 の層間絶縁膜 1 5 8 を形成する。第 1 の層間絶縁膜は酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化珪素膜、またはこれらを組み合わせた積層膜で形成すれば良い。いずれにしても第 1 の層間絶縁膜 1 5 8 は無機絶縁物材料から形成する。第 1 の層間絶縁膜 1 5 8 の膜厚は 1 0 0 ~ 2 0 0 nm とする。ここで、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマ CVD 法で T E O S と  $\text{O}_2$  とを混合し、反応圧力 4 0 Pa、基板温度 3 0 0 ~ 4 0 0 °C とし、高周波 (1 3 . 5 6 MHz) 電力密度 0 . 5 ~ 0 . 8 W /  $\text{cm}^2$  で放電させて形成することができる。また、酸化窒化珪素膜を用いる場合には、プラズマ CVD 法で  $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{NH}_3$  から作製される酸化窒化珪素膜、または  $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  から作製される酸化窒化珪素膜で形成すれば良い。この場合の作製条件は反応圧力 2 0 ~ 2 0 0 Pa、基板温度 3 0 0 ~ 4 0 0 °C とし、高周波 (6 0 MHz) 電力密度 0 . 1 ~ 1 . 0 W /  $\text{cm}^2$  で形成することができる。また、 $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2$  から作製される酸化窒化水素化珪素膜を適用しても良い。窒化珪素膜も同様にプラズマ CVD 法で  $\text{SiH}_4$ 、 $\text{NH}_3$  から作製することが可能である。

## 【 0 1 1 9 】

そして、それぞれの濃度で添加された n 型または p 型を付与する不純物元素を活性化する工程を行う。この工程はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。その他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法 (R T A 法) を適用することができる。熱アニール法では酸素濃度が 1 p p m 以下、好ましくは 0 . 1 p p m 以下の窒素雰囲気中で 4 0 0 ~ 7 0 0 °C、代表的には

500～600℃で行うものであり、本実施例では550℃で4時間の熱処理を行った。また、基板101に耐熱温度が低いプラスチック基板を用いる場合にはレーザーアニール法を適用することが好ましい。

#### 【0120】

活性化の工程に続いて、雰囲気ガスを変化させ、3～100%の水素を含む雰囲気中で、300～450℃で1～12時間の熱処理を行い、島状半導体層を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素により島状半導体層にある $10^{16} \sim 10^{18}/\text{cm}^3$ のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。いずれにしても、島状半導体層104～108中の欠陥密度を $10^{16}/\text{cm}^3$ 以下とすることが望ましく、そのために島状半導体層が含む全原子数の0.01～0.1%程度の水素を付与すれば良い。

#### 【0121】

その後、有機樹脂からなる第2の層間絶縁膜159を1.0～1.5 $\mu\text{m}$ の厚さに形成する。有機樹脂としては、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、BCB（ベンゾシクロブテン）等を使用することができる。ここでは、基板に塗布後、熱重合するタイプのポリイミドを用い、300℃で焼成して形成した。

#### 【0122】

このように、第2の層間絶縁膜を有機絶縁物材料で形成することにより、表面を良好に平坦化させることができる。また、有機樹脂材料は一般に誘電率が低いので、寄生容量を低減するできる。しかし、吸湿性があり保護膜としては適さないので、本実施例のように、第1の層間絶縁膜158として形成した酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化珪素膜などと組み合わせて用いると良い。

#### 【0123】

その後、第4のフォトリソマスク（PM4）を用い、所定のパターンのレジストマスクを形成し、それぞれの島状半導体層に形成されソース領域またはドレイン領域とする不純物領域に達するコンタクトホールを形成する。コンタクトホールはドライエッチング法で形成する。この場合、エッチングガスに $\text{CF}_4$ 、 $\text{O}_2$ 、 $\text{He}$

の混合ガスを用い有機樹脂材料から成る第2の層間絶縁膜159をまずエッチングし、その後、続いてエッチングガスを $\text{CF}_4$ 、 $\text{O}_2$ として第1の層間絶縁膜158をエッチングする。さらに、島状半導体層との選択比を高めるために、エッチングガスを $\text{CHF}_3$ に切り替えて第3の形状のゲート絶縁膜109cをエッチングすることによりコンタクトホールを形成することができる。

## 【0124】

そして、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成し、第5のフォトマスク(PM5)によりレジストマスクパターンを形成し、エッチングによってソース線160～164とドレイン線165～168を形成する。画素電極169はドレイン線と一緒に形成される。画素電極171は隣の画素に帰属する画素電極を表している。図示していないが、本実施例ではこの配線を、Ti膜を50～150nmの厚さで形成し、島状半導体層のソースまたはドレイン領域を形成する不純物領域とコンタクトを形成し、そのTi膜上に重ねてアルミニウム(Al)を300～400nmの厚さで形成(図17(C)において160a～169aで示す)し、さらにその上に透明導電膜を80～120nmの厚さで形成(図17(C)において160b～169bで示す)した。透明導電膜には酸化インジウム酸化亜鉛合金( $\text{In}_2\text{O}_3-\text{ZnO}$ )、酸化亜鉛( $\text{ZnO}$ )も適した材料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高めるためにガリウム(Ga)を添加した酸化亜鉛( $\text{ZnO}:\text{Ga}$ )などを好適に用いることができる。

## 【0125】

こうして5枚のフォトマスクにより、同一の基板上に、駆動回路のTFTと画素部の画素TFTとを有した基板を完成させることができる。駆動回路には第1のpチャネル型TFT200、第1のnチャネル型TFT201、第2のpチャネル型TFT202、第2のnチャネル型TFT203、画素部には画素TFT204、保持容量205が形成されている。本明細書では便宜上このような基板をアクティブマトリクス基板と呼ぶ。

## 【0126】

駆動回路の第1のpチャネル型TFT200には、第2のテーパー形状を有する導電層がゲート電極220としての機能を有し、島状半導体層104にチャネ

ル形成領域 2 0 6、ソース領域またはドレイン領域として機能する第 3 の不純物領域 2 0 7 a、ゲート電極 2 2 0 と重ならない L D D 領域を形成する第 4 の不純物領域 (A) 2 0 7 b、一部がゲート電極 2 2 0 と重なる L D D 領域を形成する第 4 の不純物領域 (B) 2 0 7 c を有する構造となっている。

## 【 0 1 2 7 】

第 1 の n チャンネル型 T F T 2 0 1 には、第 2 のテーパ形状を有する導電層がゲート電極 2 2 1 としての機能を有し、島状半導体層 1 0 5 にチャンネル形成領域 2 0 8、ソース領域またはドレイン領域として機能する第 1 の不純物領域 2 0 9 a、ゲート電極 2 2 1 と重ならない L D D 領域を形成する第 2 の不純物領域 (A) 2 0 9 b、一部がゲート電極 2 2 1 と重なる L D D 領域を形成する第 2 の不純物領域 (B) 2 0 9 c を有する構造となっている。チャンネル長  $2 \sim 7 \mu\text{m}$  に対して、第 2 の不純物領域 (B) 2 0 9 c がゲート電極 2 2 1 と重なる部分の長さは  $0.1 \sim 0.3 \mu\text{m}$  とする。前記長さはゲート電極 2 2 1 の厚さとテーパ部の角度から制御する。n チャンネル型 T F T においてこのような L D D 領域を形成することにより、ドレイン領域近傍に発生する高電界を緩和して、ホットキャリアの発生を防ぎ、T F T の劣化を防止することができる。

## 【 0 1 2 8 】

駆動回路の第 2 の p チャンネル型 T F T 2 0 2 は同様に、第 2 のテーパ形状を有する導電層がゲート電極 2 2 2 としての機能を有し、島状半導体層 1 0 6 にチャンネル形成領域 2 1 0、ソース領域またはドレイン領域として機能する第 3 の不純物領域 2 1 1 a、ゲート電極 2 2 2 と重ならない L D D 領域を形成する第 4 の不純物領域 (A) 2 1 1 b、一部がゲート電極 2 2 2 と重なる L D D 領域を形成する第 4 の不純物領域 (B) 2 1 1 c を有する構造となっている。

## 【 0 1 2 9 】

駆動回路の第 2 の n チャンネル型 T F T 2 0 3 には、第 2 のテーパ形状を有する導電層がゲート電極 2 2 3 としての機能を有し、島状半導体層 1 0 7 にチャンネル形成領域 2 1 2、ソース領域またはドレイン領域として機能する第 1 の不純物領域 2 1 3 a、ゲート電極 2 2 3 と重ならない L D D 領域を形成する第 2 の不純物領域 (A) 2 1 3 b、一部がゲート電極 2 2 3 と重なる L D D 領域を形成する

第2の不純物領域(B) 213cを有する構造となっている。第2のnチャネル型TFT 201と同様に第2の不純物領域(B) 213cがゲート電極223と重なる部分の長さは0.1~0.3  $\mu\text{m}$ とする。

#### 【0130】

駆動回路はシフトレジスタ回路、バッファ回路などのロジック回路やアナログスイッチで形成されるサンプリング回路などで形成される。図17(B)ではこれらを形成するTFTを一对のソース・ドレイン間に一つのゲート電極を設けたシングルゲートの構造で示したが、複数のゲート電極を一对のソース・ドレイン間に設けたマルチゲート構造としても差し支えない。

#### 【0131】

画素TFT 204には、第2のテーパ形状を有する導電層がゲート電極224としての機能を有し、島状半導体層108にチャネル形成領域214a、214b、ソース領域またはドレイン領域として機能する第1の不純物領域215a、217、ゲート電極224と重ならないLDD領域を形成する第2の不純物領域(A) 215b、一部がゲート電極224と重なるLDD領域を形成する第2の不純物領域(B) 215cを有する構造となっている。第2の不純物領域(B) 213cがゲート電極224と重なる部分の長さは0.1~0.3  $\mu\text{m}$ とする。また、第1の不純物領域217から延在し、第2の不純物領域(A) 219b、第2の不純物領域(B) 219c、導電型を決定する不純物元素が添加されていない領域218を有する半導体層と、第3の形状を有するゲート絶縁膜と同層で形成される絶縁層と、第2のテーパ形状を有する導電層から形成される容量配線225から保持容量が形成されている。

#### 【0132】

図23は画素部のほぼ一画素分を示す上面図である。図中に示すA-A'断面が図17(B)に示す画素部の断面図に対応している。画素TFT 204は、ゲート電極224は図示されていないゲート絶縁膜を介してその下の島状半導体層108と交差し、さらに複数の島状半導体層に跨って延在してゲート配線を兼ねている。図示はしていないが、島状半導体層には、図17(B)で説明したソース領域、ドレイン領域、LDD領域が形成されている。また、230はソース配線16

4 とソース領域 2 1 5 a とのコンタクト部、2 3 1 は画素電極 1 6 9 とドレイン領域 2 2 7 とのコンタクト部である。保持容量 2 0 5 は、画素 T F T 2 0 4 のドレイン領域 2 2 7 から延在する半導体層とゲート絶縁膜を介して容量配線 2 2 5 が重なる領域で形成されている。この構成において半導体層 2 1 8 には、価電子制御を目的とした不純物元素は添加されていない。

#### 【 0 1 3 3 】

以上の様な構成は、画素 T F T および駆動回路が要求する仕様に応じて各回路を構成する T F T の構造を最適化し、半導体装置の動作性能と信頼性を向上させることを可能としている。さらに、耐熱性を有する導電性材料でゲート電極を形成することにより L D D 領域やソース領域およびドレイン領域の活性化を容易としている。さらに、ゲート電極にゲート絶縁膜を介して重なる L D D 領域を形成する際に、導電性を制御する目的で添加した不純物元素に濃度勾配を持たせて L D D 領域を形成することで、特にドレイン領域近傍における電界緩和効果が高まることが期待できる。

#### 【 0 1 3 4 】

アクティブマトリクス型の液晶表示装置の場合、第 1 の p チャネル型 T F T 2 0 0 と第 1 の n チャネル型 T F T 2 0 1 は高速動作を重視するシフトレジスタ回路、バッファ回路、レベルシフタ回路などを形成するのに用いる。図 17 ( B ) ではこれらの回路をロジック回路部として表している。第 1 の n チャネル型 T F T 2 0 1 の第 2 の不純物領域 ( B ) 2 0 9 c はホットキャリア対策を重視した構造となっている。さらに、耐圧を高め、動作を安定化させるために、図 21 ( A ) で示すようにこのロジック回路部の T F T を第 1 の p チャネル型 T F T 2 8 0 と第 1 の n チャネル型 T F T 2 8 1 で形成しても良い。この T F T は、一対のソース・ドレイン間に 2 つのゲート電極を設けたダブルゲート構造であり、この様な T F T は本実施例の工程を用いて同様に作製できる。第 1 の p チャネル型 T F T 2 8 0 には、島状半導体層にチャネル形成領域 2 3 6 a 、 2 3 6 b 、ソースまたはドレイン領域として機能する第 3 の不純物領域 2 3 8 a 、 2 3 9 a 、 2 4 0 a 、 L D D 領域となる第 4 の不純物領域 ( A ) 2 3 8 b 、 2 3 9 b 、 2 4 0 b 及びゲート電極 2 3 7 と一部が重なり L D D 領域となる第 4 の不純物領域 ( B ) 2 3 8

c、239c、240cを有した構造となっている。第1のnチャネル型TFT 281には、島状半導体層にチャネル形成領域241a、241b、ソースまたはドレイン領域として機能する第1の不純物領域243a、244a、245aとLDD領域となる第2の不純物領域(A)243b、244b、245b及びゲート電極242と一部が重なりLDD領域となる第2の不純物領域(B)243c、244c、245cを有している。チャネル長は3～7 $\mu$ mとして、ゲート電極と重なるLDD領域のチャネル長方向の長さは0.1～0.3 $\mu$ mとする。

### 【0135】

また、アナログスイッチで構成するサンプリング回路には、同様な構成とした第2のpチャネル型TFT 202と第2のnチャネル型TFT 203を適用することができる。サンプリング回路はホットキャリア対策と低オフ電流動作が重視されるので、図21(B)で示すようにこの回路のTFTを第2のpチャネル型TFT 282と第2のnチャネル型TFT 283で形成しても良い。この第2のpチャネル型TFT 282は、一对のソース・ドレイン間に3つのゲート電極を設けたトリプルゲート構造であり、このよなTFTは本実施例の工程を用いて同様に作製できる。第2のpチャネル型TFT 282には、島状半導体層にチャネル形成領域246a、246b、246cソースまたはドレイン領域として機能する第3の不純物領域249a、250a、251a、252a、LDD領域となる第4の不純物領域(A)249b、250b、251b、252b及びゲート電極247と一部が重なりLDD領域となる第4の不純物領域(B)249c、250c、251c、252cを有した構造となっている。第2のnチャネル型TFT 283には、島状半導体層にチャネル形成領域253a、253b、ソースまたはドレイン領域として機能する第1の不純物領域255a、256a、257aとLDD領域となる第2の不純物領域(A)255b、256b、257b及びゲート電極254と一部が重なりLDD領域となる第2の不純物領域(B)255c、256c、257cを有している。チャネル長は3～7 $\mu$ mとして、ゲート電極と重なるLDD領域のチャネル長方向の長さは0.1～0.3 $\mu$ mとする。

## 【 0 1 3 6 】

T F T のゲート電極の構成をシングルゲート構造とするか、複数のゲート電極を一对のソース・ドレイン間に設けたマルチゲート構造とするかは、回路の特性に応じて実施者が適宜選択すれば良い。そして、本実施例で完成したアクティブマトリクス基板を用いることで反射型の液晶表示装置を作製することができる。

## 【 0 1 3 7 】

## [実施例7]

実施例6ではゲート電極の材料にWやT aなどの耐熱性導電材料を用いる例を示した。このような材料を用いる理由は、ゲート電極形成後に導電型の制御を目的として半導体層に添加した不純物元素を400～700℃の熱アニールによって活性化させる必要があり、その工程を実施する上でゲート電極に耐熱性を持たせる必要があるからである。しかしながら、このような耐熱性導電材料は面積抵抗で10Ω程度あり、画面サイズが4インチクラスかそれ以上の表示装置には必ずしも適していない。ゲート電極に接続するゲート線を同じ材料で形成すると、基板上における引回し長さが必然的に大きくなり、配線抵抗の影響による配線遅延の問題を無視することができなくなる。

## 【 0 1 3 8 】

例えば、画素密度がV G A の場合、480本のゲート配線と640本のソース線が形成され、X G A の場合には768本のゲート配線と1024本のソース配線が形成される。表示領域の画面サイズは、13インチクラスの場合対角線の長さは340mmとなり、1.8インチクラスの場合には460mmとなる。本実施例ではこのような液晶表示装置を実現する手段として、ゲート配線をA l や銅 ( C u ) などの低抵抗導電性材料で形成する方法について図18を用いて説明する。

## 【 0 1 3 9 】

まず、実施例6と同様にして図15 ( A ) ～図16 ( C ) に示す工程を行う。そして導電型の制御を目的として、それぞれの島状半導体層に添加された不純物元素を活性化する工程を行う。この工程はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。その他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法 ( R T A 法 ) を適用することができる。熱アニール法では酸素濃度が1 p p m以



下、好ましくは0.1 ppm以下の窒素雰囲気中で400～700℃、代表的には500～600℃で行うものであり、本実施例では500℃で4時間の熱処理を行う。

#### 【0140】

この熱処理において、第2のテーパー形状を有する導電層140～145は表面から5～80nmの厚さで導電層(C)172a～172fが形成される。例えば、第2のテーパー形状を有する導電層がWの場合には、窒化タングステンが形成され、Taの場合には窒化タンタルが形成される。さらに、3～100%の水素を含む雰囲気中で、300～450℃で1～12時間の熱処理を行い、島状半導体層を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い（図18（A））。

#### 【0141】

活性化および水素化処理の後、ゲート線を低抵抗導電材料で形成する。低抵抗導電材料はAlやCuを主成分とするものであり、このような材料から形成される低抵抗導電層からゲート線を形成する。例えば、Tiを0.1～2重量%含むAl膜を低抵抗導電層として全面に形成する（図示せず）。低抵抗導電層は200～400nm（好ましくは250～350nm）の厚さで形成する。そして、所定のレジストパターンを形成し、エッチング処理して、ゲート線173、174を形成する。このとき同じ材料で画素部に設ける保持容量と接続する容量線175も形成する。低抵抗導電層がAlを主成分とする材料である場合には、エッチング処理はリン酸系のエッチング溶液によるウエットエッチングで下地との選択加工性を保ってゲート線を形成することができる。第1の層間絶縁膜176は実施例6と同様にして形成する（図18（B））。

#### 【0142】

その後、実施例6と同様にして有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜159、ソース線160～164、ドレイン線165～168、画素電極169、171を形成してアクティブマトリクス基板を完成させることができる。図19（A

）、（Ｂ）はこの状態の上面図を示し、図19（Ａ）のＢ－Ｂ’断面および図19（Ｂ）のＣ－Ｃ’断面は図17（Ｃ）のＢ－Ｂ’およびＣ－Ｃ’に対応している。図19（Ａ）、（Ｂ）ではゲート絶縁膜、第1の層間絶縁膜、第2の層間絶縁膜を省略して示しているが、島状半導体層104、105、108の図示されていないソースおよびドレイン領域にソース線160、161、164とドレイン線165、166、及び画素電極169がコンタクトホールを介して接続している。また、図19（Ａ）のＤ－Ｄ’断面および図19（Ｂ）のＥ－Ｅ’断面を図20（Ａ）と（Ｂ）にそれぞれ示す。ゲート線173はゲート電極220と、またゲート線174はゲート電極225と島状半導体層104、108の外側で重なるように形成され、ゲート電極と低抵抗導電層とがコンタクトホールを介さずに接触して電氣的に導通している。このようにゲート線を低抵抗導電材料で形成することにより、配線抵抗を十分低減できる。従って、画素部（画面サイズ）が4インチクラス以上の表示装置に適用することができる。

## 【0143】

## [実施例8]

実施例6で作製したアクティブマトリクス基板はそのまま反射型の表示装置に適用することができる。一方、透過型の液晶表示装置とする場合には画素部の各画素に設ける画素電極を透明電極で形成すれば良い。本実施例では透過型の液晶表示装置に対応するアクティブマトリクス基板の作製方法について図22を用いて説明する。

## 【0144】

アクティブマトリクス基板は実施例6と同様に作製する。図22（Ａ）では、ソース配線とドレイン配線は導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成する。ドレイン線256を例としてこの構成を図22（Ｂ）で詳細に説明すると、Ti膜256aを50～150nmの厚さで形成し、島状半導体層のソースまたはドレイン領域を形成する半導体膜とコンタクトを形成する。そのTi膜256a上に重ねてAl膜256bを300～400nmの厚さで形成し、さらにTi膜256cまたは窒化チタン（TiN）膜を100～200nmの厚さで形成して3層構造とする。その後、透明導電膜を全面に形成し、フォトリソを用いたパターンニング

グ処理およびエッチング処理により画素電極 2 5 7 を形成する。画素電極 2 5 7 は、有機樹脂材料から成る第 2 の層間絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを介さずに画素 T F T 2 0 4 のドレイン線 2 5 6 と重なる部分を設け電氣的な接続を形成している。

#### 【 0 1 4 5 】

図 22 ( C ) では最初に第 2 の層間絶縁膜上に透明導電膜を形成し、パターニング処理およびエッチング処理をして画素電極 2 5 8 を形成した後、ドレイン線 2 5 9 を画素電極 2 5 8 とコンタクトホールを介さずに接続部を形成した例である。ドレイン線 2 5 9 は、図 22 ( D ) で示すように T i 膜 2 5 9 a を 5 0 ~ 1 5 0 nm の厚さで形成し、島状半導体層のソースまたはドレイン領域を形成する半導体膜とコンタクトを形成し、その T i 膜 2 5 9 a 上に重ねて A l 膜 2 5 9 b を 3 0 0 ~ 4 0 0 nm の厚さで形成して設ける。この構成にすると、画素電極 2 5 8 はドレイン配線 2 5 9 を形成する T i 膜 2 5 9 a のみと接触することになる。その結果、透明導電膜材料と A l とが直接接し反応するのを確実に防止できる。

#### 【 0 1 4 6 】

透明導電膜の材料は、酸化インジウム ( $\text{In}_2\text{O}_3$ ) や酸化インジウム酸化スズ合金 ( $\text{In}_2\text{O}_3-\text{SnO}_2$ ; I T O) などをスパッタ法や真空蒸着法などを用いて形成して用いることができる。このような材料のエッチング処理は塩酸系の溶液により行う。しかし、特に I T O のエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するために酸化インジウム酸化亜鉛合金 ( $\text{In}_2\text{O}_3-\text{ZnO}$ ) を用いても良い。酸化インジウム酸化亜鉛合金は表面平滑性に優れ、I T O に対して熱安定性にも優れているので、図 29 ( A ) 、 ( B ) の構成においてドレイン配線 2 5 6 の端面で、A l 膜 2 5 6 b が画素電極 2 5 7 と接触して腐蝕反応をすることを防止できる。同様に、酸化亜鉛 ( $\text{ZnO}$ ) も適した材料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高めるためにガリウム ( G a ) を添加した酸化亜鉛 ( $\text{ZnO} : \text{Ga}$ ) などを用いることができる。

#### 【 0 1 4 7 】

実施例 6 では反射型の液晶表示装置を作製できるアクティブマトリクス基板を 5 枚のフォトマスクにより作製したが、さらに 1 枚のフォトマスクの追加 ( 合計

6枚)で、透過型の液晶表示装置に対応したアクティブマトリクス基板を完成させることができる。本実施例では、実施例6と同様な工程として説明したが、このような構成は実施例7で示すアクティブマトリクス基板に適用することができる。

#### 【0148】

##### [実施例9]

本実施例では実施例6で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を説明する。まず、図24(A)に示すように、図17(B)の状態のアクティブマトリクス基板に柱状スペーサから成るスペーサを形成する。スペーサは数 $\mu\text{m}$ の粒子を散布して設ける方法でも良いが、ここでは基板全面に樹脂膜を形成した後これをパターニングして形成する方法を採用した。このようなスペーサの材料に限定はないが、例えば、J S R社製のNN700を用い、スピナーで塗布した後、露光と現像処理によって所定のパターンに形成する。さらにクリーンオープンなどで150～200℃で加熱して硬化させる。このようにして作製されるスペーサは露光と現像処理の条件によって形状を異ならせることができるが、好ましくは、スペーサの形状は柱状で頂部が平坦な形状となるようにすると、対向側の基板を合わせたときに液晶表示パネルとしての機械的な強度を確保することができる。形状は円錐状、角錐状など特別の限定はないが、例えば円錐状としたときに具体的には、高さを1.2～5 $\mu\text{m}$ とし、平均半径を5～7 $\mu\text{m}$ 、平均半径と底部の半径との比を1対1.5とする。このとき側面のテーパ角は±15°以下とする。

#### 【0149】

スペーサの配置は任意に決定すれば良いが、好ましくは、図24(A)で示すように、画素部においては画素電極169のコンタクト部231と重ねてその部分を覆うように柱状スペーサ406を形成すると良い。コンタクト部231は平坦性が損なわれこの部分では液晶がうまく配向しなくなるので、このようにしてコンタクト部231にスペーサ用の樹脂を充填する形で柱状スペーサ406を形成することでディスクリネーションなどを防止することができる。また、駆動回路のTFT上にもスペーサ405a～405eを形成しておく。このスペーサは駆

動回路部の全面に渡って形成しても良いし、図24で示すようにソース線およびドレイン線を覆うようにして設けても良い。

#### 【 0 1 5 0 】

その後、配向膜407を形成する。通常液晶表示素子の配向膜にはポリイミド樹脂を用る。配向膜を形成した後、ラビング処理を施して液晶分子がある一定のプレチルト角を持って配向するようにした。画素部に設けた柱状スペーサ406の端部からラビング方向に対してラビングされない領域が2  $\mu$ m以下となるようにした。また、ラビング処理では静電気の発生がしばしば問題となるが、駆動回路のTFT上に形成したスペーサ405a～405eにより静電気からTFTを保護する効果を得ることができる。また図では説明しないが、配向膜407を先に形成してから、スペーサ406、405a～405eを形成した構成としても良い。

#### 【 0 1 5 1 】

対向側の対向基板401には、遮光膜402、透明導電膜403および配向膜404を形成する。遮光膜402はTi膜、Cr膜、Al膜などを150～300nmの厚さで形成する。そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール剤408で貼り合わせる。シール剤408にはフィラー（図示せず）が混入されていて、このフィラーとスペーサ406、405a～405eによって均一な間隔を持って2枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料409を注入する。液晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。例えば、TN液晶の他に、電場に対して透過率が連続的に変化する電気光学応答性を示す、無しきい値反強誘電性混合液晶を用いることもできる。この無しきい値反強誘電性混合液晶には、V字型の電気光学応答特性を示すものもある。このようにして図24（B）に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。

#### 【 0 1 5 2 】

図25はこのようなアクティブマトリクス基板の上面図を示し、画素部および駆動回路部とスペーサおよびシール剤の位置関係を示す上面図である。実施例6で述べたガラス基板101上に画素部604の周辺に駆動回路として走査信号駆動

回路 6 0 5 と画像信号駆動回路 6 0 6 が設けられている。さらに、その他 CPU やメモリなどの信号処理回路 6 0 7 も付加されていても良い。そして、これらの駆動回路は接続配線 6 0 3 によって外部入出力端子 6 0 2 と接続されている。画素部 6 0 4 では走査信号駆動回路 6 0 5 から延在するゲート配線群 6 0 8 と画像信号駆動回路 6 0 6 から延在するソース配線群 6 0 9 がマトリクス状に交差して画素を形成し、各画素にはそれぞれ画素 T F T 2 0 4 と保持容量 2 0 5 が設けられている。

## 【 0 1 5 3 】

図24において画素部において設けた柱状スペーサ 4 0 6 は、すべての画素に対して設けても良いが、図25で示すようにマトリクス状に配列した画素の数個から数十個おきに設けても良い。即ち、画素部を構成する画素の全数に対するスペーサの数の割合は 2 0 ～ 1 0 0 % とすることが可能である。また、駆動回路部に設けるスペーサ 4 0 5 a ～ 4 0 5 e はその全面を覆うように設けても良いし各 T F T のソースおよびドレイン配線の位置にあわせて設けても良い。図25では駆動回路部に設けるスペーサの配置を 6 1 0 ～ 6 1 2 で示す。そして、図25示すシール剤 6 1 9 は、基板 1 0 1 上の画素部 6 0 4 および走査信号駆動回路 6 0 5、画像信号駆動回路 6 0 6、その他の信号処理回路 6 0 7 の外側であって、外部入出力端子 6 0 2 よりも内側に形成する。

## 【 0 1 5 4 】

このようなアクティブマトリクス型液晶表示装置の構成を図26の斜視図を用いて説明する。図26においてアクティブマトリクス基板は、ガラス基板 1 0 1 上に形成された、画素部 6 0 4 と、走査信号駆動回路 6 0 5 と、画像信号駆動回路 6 0 6 とその他の信号処理回路 6 0 7 とで構成される。画素部 6 0 4 には画素 T F T 2 0 4 と保持容量 2 0 5 が設けられ、画素部の周辺に設けられる駆動回路は C M O S 回路を基本として構成されている。走査信号駆動回路 6 0 5 と画像信号駆動回路 6 0 6 からは、それぞれゲート線（ゲート電極と連続して形成されている場合は図17（B）の 2 2 4 に相当する）とソース線 1 6 4 が画素部 6 0 4 に延在し、画素 T F T 2 0 4 に接続している。また、フレキシブルプリント配線板（Flexible Printed Circuit：F P C） 6 1 3 が外部入力端子 6 0 2 に接続して

画像信号などを入力するのに用いる。FPC 613は補強樹脂614によって強固に接着されている。そして接続配線603でそれぞれの駆動回路に接続している。また、対向基板401には図示していない、遮光膜や透明電極が設けられている。

## 【0155】

このような構成の液晶表示装置は、実施例6～8で示したアクティブマトリクス基板を用いて形成することができる。実施例6で示すアクティブマトリクス基板を用いれば反射型の液晶表示装置が得られ、実施例8で示すアクティブマトリクス基板を用いると透過型の液晶表示装置を得ることができる。

## 【0156】

## [実施例10]

図27は実施例6～8で示したアクティブマトリクス基板の回路構成の一例であり、直視型の表示装置の回路構成を示す図である。このアクティブマトリクス基板は、画像信号駆動回路606、走査信号駆動回路(A)(B)605、画素部604を有している。尚、本明細書中において記した駆動回路とは、画像信号駆動回路606、走査信号駆動回路605を含めた総称である。

## 【0157】

画像信号駆動回路606は、シフトレジスタ回路501a、レベルシフタ回路502a、バッファ回路503a、サンプリング回路504を備えている。また、走査信号駆動回路(A)(B)185は、シフトレジスタ回路501b、レベルシフタ回路502b、バッファ回路503bを備えている。

## 【0158】

シフトレジスタ回路501a、501bは駆動電圧が5～16V（代表的には10V）であり、この回路を形成するCMOS回路はのTFTは、図17(B)の第1のpチャネル型TFT200と第1のnチャネル型TFT201で形成する。或いは、図21(A)で示す第1のpチャネル型TFT280と第1のnチャネル型TFT281で形成しても良い。また、レベルシフタ回路502a、502bやバッファ回路503a、503bは駆動電圧が14～16Vと高くなるので図21(A)で示すようなマルチゲートのTFT構造とすることが望ましい。マル

チゲート構造でT F Tを形成すると耐圧が高まり、回路の信頼性を向上させる上で有効である。

## 【 0 1 5 9 】

サンプリング回路504はアナログスイッチから成り、駆動電圧が14～16Vであるが、極性が交互に反転して駆動される上、オフ電流値を低減させる必要があるため、図17（B）で示す第2のpチャネル型T F T 202と第2のnチャネル型T F T 203で形成することが望ましい。或いは、オフ電流値を効果的に低減させるために図21（B）で示す第2のpチャネル型T F T 282と第2のnチャネル型T F T 283で形成しても良い。

## 【 0 1 6 0 】

また、画素部は駆動電圧が14～16Vであり、低消費電力化の観点からサンプリング回路よりもさらにオフ電流値を低減することが要求され、図17（B）で示す画素T F T 204のようにマルチゲート構造を基本とする。

## 【 0 1 6 1 】

尚、本実施例の構成は、実施例6～8に示した工程に従ってT F Tを作製することによって容易に実現することができる。本実施例では、画素部と駆動回路の構成のみを示しているが、実施例6～8の工程に従えば、その他にも信号分割回路、分周波回路、D/Aコンバータ、 $\gamma$ 補正回路、オペアンプ回路、さらにメモリ回路や演算処理回路などの信号処理回路、あるいは論理回路を同一基板上に形成することが可能である。このように、本発明は同一基板上に画素部とその駆動回路とを含む半導体装置、例えば信号制御回路および画素部を具備した液晶表示装置を実現することができる。

## 【 0 1 6 2 】

## [実施例11]

本実施例では、上述の実施例で作成の例を示したアクティブマトリクス基板を用いてエレクトロルミネッセンス（E L : Electro Luminescence）材料を用いた自発光型の表示パネル（以下、E L表示装置と記す）を作製する例について説明する。図28（A）は本発明を用いたE L表示パネルの上面図である。図29（A）において、10は基板、11は画素部、12はソース側駆動回路、13はゲート



側駆動回路であり、それぞれの駆動回路は配線 1 4 ~ 1 6 を経て F P C 1 7 に至り、外部機器へと接続される。

#### 【 0 1 6 3 】

図 28 ( B ) は図 28 ( A ) の A - A ' 断面を表す図であり、このとき少なくとも画素部上、好ましくは駆動回路及び画素部上に対向板 8 0 を設ける。対向板 8 0 はシール材 1 9 で T F T と E L 層が形成されているアクティブマトリクス基板と貼り合わされている。シール剤 1 9 にはフィラー ( 図示せず ) が混入されていて、このフィラーによりほぼ均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられている。さらに、シール材 1 9 の外側と F P C 1 7 の上面及び周辺は封止剤 8 1 で密封する構造とする。封止剤 8 1 は珪素樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ブチルゴムなどの材料を用いる。

#### 【 0 1 6 4 】

このように、シール剤 1 9 によりアクティブマトリクス基板 1 0 と対向基板 8 0 とが貼り合わされると、その間には空間が形成される。その空間には充填剤 8 3 が充填される。この充填剤 8 3 は対向板 8 0 を接着する効果も合わせ持つ。充填剤 8 3 は P V C ( ポリビニルクロライド ) 、エポキシ樹脂、珪素樹脂、P V B ( ポリビニルブチラル ) または E V A ( エチレンビニルアセテート ) などを用いることができる。また、E L 層は水分をはじめ湿気に弱く劣化しやすいので、この充填剤 8 3 の内部に酸化バリウムなどの乾燥剤を混入させておくと吸湿効果を保持できるので望ましい。また、E L 層上に窒化珪素膜や酸化窒化珪素膜などで形成するパッシベーション膜 8 2 を形成し、充填剤 8 3 に含まれるアルカリ元素などによる腐蝕を防ぐ構造としていある。

#### 【 0 1 6 5 】

対向板 8 0 にはガラス板、アルミニウム板、ステンレス板、F R P ( Fiberglass-Reinforced Plastics ) 板、P V F ( ポリビニルフルオライド ) フィルム、マイラーフィルム ( デュポン社の商品名 ) 、ポリエステルフィルム、アクリルフィルムまたはアクリル板などを用いることができる。また、数十  $\mu$  m のアルミニウム箔を P V F フィルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用い、耐湿性を高めることもできる。このようにして、E L 素子は密閉された状態となり外気

から遮断されている。

【 0 1 6 6 】

また、図28（B）において基板10、下地膜21の上に駆動回路用TFT（但し、ここではnチャネル型TFTとpチャネル型TFTを組み合わせたCMOS回路を図示している。）22及び画素部用TFT23（但し、ここではEL素子への電流を制御するTFTだけ図示している。）が形成されている。これらのTFTの内特にnチャネル型TFTにははホットキャリア効果によるオン電流の低下や、 $V_{th}$ シフトやバイアスストレスによる特性低下を防ぐため、本実施形態で示す構成のLDD領域が設けられている。

【 0 1 6 7 】

例えば、駆動回路用TFT22とし、図17（b）に示すpチャネル型TFT200、202とnチャネル型TFT201、203を用いれば良い。また、画素部用TFT23には図17（B）に示す画素TFT204またはそれと同様な構造を有するpチャネル型TFTを用いれば良い。

【 0 1 6 8 】

図17（B）または図18（B）の状態のアクティブマトリクス基板からEL表示装置を作製するには、ソース線、ドレイン線上に樹脂材料でなる層間絶縁膜（平坦化膜）26を形成し、その上に画素部用TFT23のドレインと電氣的に接続する透明導電膜でなる画素電極27を形成する。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物（ITOと呼ばれる）または酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができる。そして、画素電極27を形成したら、絶縁膜28を形成し、画素電極27上に開口部を形成する。

【 0 1 6 9 】

次に、EL層29を形成する。EL層29は公知のEL材料（正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層または電子注入層）を自由に組み合わせて積層構造または単層構造とすれば良い。どのような構造とするかは公知の技術を用いれば良い。また、EL材料には低分子系材料と高分子系（ポリマー系）材料がある。低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いるが、高分子系材料を用いる場合には、スピコート法、印刷法またはインクジェット法等の簡易な方法を用いるこ

とが可能である。

【 0 1 7 0 】

E L 層はシャドーマスクを用いて蒸着法、またはインクジェット法、ディスペンサー法などで形成する。いずれにしても、画素毎に波長の異なる発光が可能な発光層（赤色発光層、緑色発光層及び青色発光層）を形成することで、カラー表示が可能となる。その他にも、色変換層（CCM）とカラーフィルターを組み合わせた方式、白色発光層とカラーフィルターを組み合わせた方式があるがいずれの方法を用いても良い。勿論、単色発光のE L 表示装置とすることもできる。

【 0 1 7 1 】

E L 層 2 9 を形成したら、その上に陰極 3 0 を形成する。陰極 3 0 と E L 層 2 9 の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが望ましい。従って、真空中で E L 層 2 9 と陰極 3 0 を連続して形成するか、E L 層 2 9 を不活性雰囲気中で形成し、大気解放しないで真空中で陰極 3 0 を形成するといった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバー方式（クラスターツール方式）の成膜装置を用いることで上述のような成膜を可能とする。

【 0 1 7 2 】

なお、本実施例では陰極 3 0 として、L i F（フッ化リチウム）膜と A l（アルミニウム）膜の積層構造を用いる。具体的には E L 層 2 9 上に蒸着法で 1 nm 厚の L i F（フッ化リチウム）膜を形成し、その上に 3 0 0 nm 厚のアルミニウム膜を形成する。勿論、公知の陰極材料である M g A g 電極を用いても良い。そして陰極 3 0 は 3 1 で示される領域において配線 1 6 に接続される。配線 1 6 は陰極 3 0 に所定の電圧を与えるための電源供給線であり、異方性導電性ペースト材料 3 2 を介して F P C 1 7 に接続される。F P C 1 7 上にはさらに樹脂層 8 0 が形成され、この部分の接着強度を高めている。

【 0 1 7 3 】

3 1 に示された領域において陰極 3 0 と配線 1 6 とを電氣的に接続するために、層間絶縁膜 2 6 及び絶縁膜 2 8 にコンタクトホールを形成する必要がある。これらは層間絶縁膜 2 6 のエッチング時（画素電極用コンタクトホールの形成時）や絶縁膜 2 8 のエッチング時（E L 層形成前の開口部の形成時）に形成しておけ

ば良い。また、絶縁膜 2 8 をエッチングする際に、層間絶縁膜 2 6 まで一括でエッチングしても良い。この場合、層間絶縁膜 2 6 と絶縁膜 2 8 が同じ樹脂材料であれば、コンタクトホールの形状を良好なものとすることができる。

## 【 0 1 7 4 】

また、配線 1 6 はシーリル 1 9 と基板 1 0 との間を隙間（但し封止剤 8 1 で塞がれている。）を通して F P C 1 7 に電氣的に接続される。なお、ここでは配線 1 6 について説明したが、他の配線 1 4、1 5 も同様にしてシーリング材 1 8 の下を通して F P C 1 7 に電氣的に接続される。

## 【 0 1 7 5 】

ここで画素部のさらに詳細な断面構造を図 29 に、上面構造を図 30（A）に、回路図を図 30（B）に示す。図 29（A）において、基板 2 4 0 1 上に設けられたスイッチング用 T F T 2 4 0 2 は実施例 6 の図 17（B）の画素 T F T 2 0 4 と同じ構造で形成される。ダブルゲート構造とすることで実質的に二つの T F T が直列された構造となり、オフ電流値を低減することができるという利点がある。なお、本実施例ではダブルゲート構造としているがトリプルゲート構造やそれ以上のゲート本数を持つマルチゲート構造でも良い。

## 【 0 1 7 6 】

また、電流制御用 T F T 2 4 0 3 は図 17（B）で示す n チャネル型 T F T 2 0 1 を用いて形成する。このとき、スイッチング用 T F T 2 4 0 2 のドレイン線 3 5 は配線 3 6 によって電流制御用 T F T のゲート電極 3 7 に電氣的に接続されている。また、3 8 で示される配線は、スイッチング用 T F T 2 4 0 2 のゲート電極 3 9 a、3 9 b を電氣的に接続するゲート線である。

## 【 0 1 7 7 】

このとき、電流制御用 T F T 2 4 0 3 が本発明の構造であることは非常に重要な意味を持つ。電流制御用 T F T は E L 素子を流れる電流量を制御するための素子であるため、多くの電流が流れ、熱による劣化やホットキャリアによる劣化の危険性が高い素子でもある。そのため、電流制御用 T F T にゲート電極と一部が重なる L D D 領域を設けることで T F T の劣化を防ぎ、動作の安定性を高めることができる。

## 【 0 1 7 8 】

また、本実施例では電流制御用 T F T 2 4 0 3 をシングルゲート構造で図示しているが、複数の T F T を直列につなげたマルチゲート構造としても良い。さらに、複数の T F T を並列につなげて実質的にチャネル形成領域を複数に分割し、熱の放射を高い効率で行えるようにした構造としても良い。このような構造は熱による劣化対策として有効である。

## 【 0 1 7 9 】

また、図30（A）に示すように、電流制御用 T F T 2 4 0 3 のゲート電極 3 7 となる配線は 2 4 0 4 で示される領域で、電流制御用 T F T 2 4 0 3 のドレイン線 4 0 と絶縁膜を介して重なる。このとき、2 4 0 4 で示される領域ではコンデンサが形成される。このコンデンサ 2 4 0 4 は電流制御用 T F T 2 4 0 3 のゲートにかかる電圧を保持するためのコンデンサとして機能する。なお、ドレイン線 4 0 は電流供給線（電源線）2 5 0 1 に接続され、常に一定の電圧が加えられている。

## 【 0 1 8 0 】

スイッチング用 T F T 2 4 0 2 及び電流制御用 T F T 2 4 0 3 の上には第 1 パッシベーション膜 4 1 が設けられ、その上に樹脂絶縁膜でなる平坦化膜 4 2 が形成される。平坦化膜 4 2 を用いて T F T による段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成される E L 層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、E L 層をできるだけ平坦面に形成するように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

## 【 0 1 8 1 】

また、4 3 は反射性の高い導電膜でなる画素電極（E L 素子の陰極）であり、電流制御用 T F T 2 4 0 3 のドレインに電氣的に接続される。画素電極 4 3 としてはアルミニウム合金膜、銅合金膜または銀合金膜など低抵抗な導電膜またはそれらの積層膜を用いることが好ましい。勿論、他の導電膜との積層構造としても良い。また、絶縁膜（好ましくは樹脂）で形成されたバンク 4 4 a、4 4 b により形成された溝（画素に相当する）の中に発光層 4 4 が形成される。なお、ここでは一画素しか図示していないが、R（赤）、G（緑）、B（青）の各色に対応し

た発光層を作り分けても良い。発光層とする有機EL材料としては $\pi$ 共役ポリマー系材料を用いる。代表的なポリマー系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン (PPV) 系、ポリビニルカルバゾール (PVK) 系、ポリフルオレン系などが挙げられる。なお、PPV系有機EL材料としては様々な型のものがあるが、例えば「H. Shenk, H. Becker, O. Gelsen, E. Kluge, W. Kreuder, and H. Spreitzer, "Polymers for Light Emitting Diodes", Euro Display, Proceedings, 1999, p. 33-37」や特開平10-92576号公報に記載されたような材料を用いれば良い。

#### 【0182】

具体的な発光層としては、赤色に発光する発光層にはシアノポリフェニレンビニレン、緑色に発光する発光層にはポリフェニレンビニレン、青色に発光する発光層にはポリフェニレンビニレン若しくはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。膜厚は30～150nm（好ましくは40～100nm）とすれば良い。但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機EL材料の一例であって、これに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせてEL層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い。例えば、本実施例ではポリマー系材料を発光層として用いる例を示したが、低分子系有機EL材料を用いても良い。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機EL材料や無機材料は公知の材料を用いることができる。

#### 【0183】

本実施例では発光層45の上にPEDOT（ポリチオフェン）またはPAni（ポリアニリン）でなる正孔注入層46を設けた積層構造のEL層としている。そして、正孔注入層46の上には透明導電膜でなる陽極47が設けられる。本実施例の場合、発光層45で生成された光は上面側に向かって（TFTの上方に向かって）放射されるため、陽極は透光性でなければならない。透明導電膜としては酸化インジウムと酸化スズとの化合物や酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができるが、耐熱性の低い発光層や正孔注入層を形成した後で形成するため、可能な限り低温で成膜できるものが好ましい。

## 【 0 1 8 4 】

陽極 4 7 まで形成された時点で E L 素子 2 4 0 5 が完成する。なお、ここでの E L 素子 2 4 0 5 は、画素電極（陰極）4 3、発光層 4 5、正孔注入層 4 6 及び陽極 4 7 で形成されたコンデンサを指す。図 31（A）に示すように画素電極 4 3 は画素の面積にほぼ一致するため、画素全体が E L 素子として機能する。従って、発光の利用効率が非常に高く、明るい画像表示が可能となる。

## 【 0 1 8 5 】

ところで、本実施例では、陽極 4 7 の上にさらに第 2 パッシベーション膜 4 8 を設けている。第 2 パッシベーション膜 4 8 としては窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜が好ましい。この目的は、外部と E L 素子とを遮断することであり、有機 E L 材料の酸化による劣化を防ぐ意味と、有機 E L 材料からの脱ガスを抑える意味との両方を併せ持つ。これにより E L 表示装置の信頼性が高められる。

## 【 0 1 8 6 】

以上のように本願発明の E L 表示パネルは図 30 のような構造の画素からなる画素部を有し、オフ電流値の十分に低いスイッチング用 T F T と、ホットキャリア注入に強い電流制御用 T F T とを有する。従って、高い信頼性を有し、且つ、良好な画像表示が可能な E L 表示パネルが得られる。

## 【 0 1 8 7 】

図 29（B）は E L 層の構造を反転させた例を示す。電流制御用 T F T 2 6 0 1 は図 17（B）の p チャネル型 T F T 2 0 0 を用いて形成される。作製プロセスは実施例 6 を参照すれば良い。本実施例では、画素電極（陽極）5 0 として透明導電膜を用いる。具体的には酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物でなる導電膜を用いる。勿論、酸化インジウムと酸化スズとの化合物でなる導電膜を用いても良い。

## 【 0 1 8 8 】

そして、絶縁膜でなるバンク 5 1 a、5 1 b が形成された後、溶液塗布によりポリビニルカルバゾールでなる発光層 5 2 が形成される。その上にはカリウムアセチルアセトネート（a c a c K と表記される）でなる電子注入層 5 3、アルミニウム合金でなる陰極 5 4 が形成される。この場合、陰極 5 4 がパッシベーション

膜としても機能する。こうしてE L素子2 6 0 2が形成される。本実施例の場合、発光層5 3で発生した光は、矢印で示されるようにT F Tが形成された基板の方に向かって放射される。本実施例のような構造とする場合、電流制御用T F T 2 6 0 1はpチャンネル型T F Tで形成することが好ましい。

## 【 0 1 8 9 】

尚、本実施例の構成は、実施例6～7のT F Tの構成を自由に組み合わせて実施することが可能である。また、実施例13の電子機器の表示部として本実施例のE L表示パネルを用いることは有効である。

## 【 0 1 9 0 】

## [実施例12]

本実施例では、図30 ( B ) に示した回路図とは異なる構造の画素とした場合の例について図31に示す。なお、本実施例において、2 7 0 1はスイッチング用T F T 2 7 0 2のソース配線、2 7 0 3はスイッチング用T F T 2 7 0 2のゲート配線、2 7 0 4は電流制御用T F T、2 7 0 5はコンデンサ、2 7 0 6、2 7 0 8は電流供給線、2 7 0 7はE L素子とする。

## 【 0 1 9 1 】

図31 ( A ) は、二つの画素間で電流供給線2 7 0 6を共通とした場合の例である。即ち、二つの画素が電流供給線2 7 0 6を中心に線対称となるように形成されている点に特徴がある。この場合、電源供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさらに高精細化することができる。

## 【 0 1 9 2 】

また、図31 ( B ) は、電流供給線2 7 0 8をゲート配線2 7 0 3と平行に設けた場合の例である。なお、図31 ( B ) では電流供給線2 7 0 8とゲート配線2 7 0 3とが重ならないように設けた構造となっているが、両者が異なる層に形成される配線であれば、絶縁膜を介して重なるように設けることもできる。この場合、電源供給線2 7 0 8とゲート配線2 7 0 3とで専有面積を共有させることができるため、画素部をさらに高精細化することができる。

## 【 0 1 9 3 】

また、図31 ( C ) は、図31 ( B ) の構造と同様に電流供給線2 7 0 8をゲート



配線 2 7 0 3 と平行に設け、さらに、二つの画素を電流供給線 2 7 0 8 を中心に線対称となるように形成する点に特徴がある。また、電流供給線 2 7 0 8 をゲート配線 2 7 0 3 のいずれか一方と重なるように設けることも有効である。この場合、電源供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさらに高精細化することができる。図 31 (A)、図 31 (B) では電流制御用 T F T 2 4 0 3 のゲートにかかる電圧を保持するためにコンデンサ 2 4 0 4 を設ける構造としているが、コンデンサ 2 4 0 4 を省略することも可能である。

## 【 0 1 9 4 】

電流制御用 T F T 2 4 0 3 として図 29 (A) に示すような本願発明の n チャネル型 T F T を用いているため、ゲート絶縁膜を介してゲート電極（と重なるように設けられた L D D 領域を有している。この重なり合った領域には一般的にゲート容量と呼ばれる寄生容量が形成されるが、本実施例ではこの寄生容量をコンデンサ 2 4 0 4 の代わりとして積極的に用いる点に特徴がある。この寄生容量のキャパシタンスは上記ゲート電極と L D D 領域とが重なり合った面積で変化するため、その重なり合った領域に含まれる L D D 領域の長さによって決まる。また、図 31 (A)、(B)、(C) の構造においても同様にコンデンサ 2 7 0 5 を省略することは可能である。

## 【 0 1 9 5 】

尚、本実施例の構成は、実施例 6 ~ 11 の T F T の構成を自由に組み合わせて実施することが可能である。また、実施例 13 の電子機器の表示部として本実施例の E L 表示パネルを用いることは有効である。

## 【 0 1 9 6 】

## 〔実施例 13〕

本願発明を実施して形成された C M O S 回路や画素部は様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型 E L ディスプレイ、アクティブマトリクス型 E C ディスプレイ）に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本願発明を実施できる。

## 【 0 1 9 7 】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター（リア型またはフロント型）、ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）などが挙げられる。それらの一例を図32、図33及び図34に示す。

【 0 1 9 8 】

図32（A）はパーソナルコンピュータであり、本体3001、画像入力部3002、表示部3003、キーボード3004等を含む。本発明を画像入力部3002、表示部3003やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 1 9 9 】

図32（B）はビデオカメラであり、本体3101、表示部3102、音声入力部3103、操作スイッチ3104、バッテリー3105、受像部3106等を含む。本発明を表示部3102やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 0 】

図32（C）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体3201、カメラ部3202、受像部3203、操作スイッチ3204、表示部3205等を含む。本発明は表示部3205やその他の信号制御回路に適用できる。

【 0 2 0 1 】

図32（D）はゴーグル型ディスプレイであり、本体3301、表示部3302、アーム部3303等を含む。本発明は表示部3302やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 2 】

図32（E）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレーヤーであり、本体3401、表示部3402、スピーカ部3403、記録媒体3404、操作スイッチ3405等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてDVD（Digital Versatile Disc）、CD等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本

発明は表示部 3 4 0 2 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 3 】

図 32 ( F ) はデジタルカメラであり、本体 3 5 0 1 、表示部 3 5 0 2 、接眼部 3 5 0 3 、操作スイッチ 3 5 0 4 、受像部 ( 図示しない ) 等を含む。本願発明を表示部 3 5 0 2 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 4 】

図 33 ( A ) はフロント型プロジェクターであり、投射装置 3 6 0 1 、スクリーン 3 6 0 2 等を含む。本発明は投射装置 3 6 0 1 の一部を構成する液晶表示装置 3 8 0 8 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 5 】

図 33 ( B ) はリア型プロジェクターであり、本体 3 7 0 1 、投射装置 3 7 0 2 、ミラー 3 7 0 3 、スクリーン 3 7 0 4 等を含む。本発明は投射装置 3 7 0 2 の一部を構成する液晶表示装置 3 8 0 8 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 0 6 】

なお、図 33 ( C ) は、図 33 ( A ) 及び図 33 ( B ) 中における投射装置 3 6 0 1 、 3 7 0 2 の構造の一例を示した図である。投射装置 3 6 0 1 、 3 7 0 2 は、光源光学系 3 8 0 1 、ミラー 3 8 0 2 、 3 8 0 4 ~ 3 8 0 6 、ダイクロイックミラー 3 8 0 3 、プリズム 3 8 0 7 、液晶表示装置 3 8 0 8 、位相差板 3 8 0 9 、投射光学系 3 8 1 0 で構成される。投射光学系 3 8 1 0 は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図 33 ( C ) 中において矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するためのフィルム、 I R フィルム等の光学系を設けてもよい。

【 0 2 0 7 】

また、図 33 ( D ) は、図 33 ( C ) 中における光源光学系 3 8 0 1 の構造の一例を示した図である。本実施例では、光源光学系 3 8 0 1 は、リフレクター 3 8 1 1 、光源 3 8 1 2 、レンズアレイ 3 8 1 3 、 3 8 1 4 、偏光変換素子 3 8 1 5 、集光レンズ 3 8 1 6 で構成される。なお、図 33 ( D ) に示した光源光学系は一例

であって特に限定されない。例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するフィルム、I Rフィルム等の光学系を設けてもよい。

【 0 2 0 8 】

ただし、図33に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場合を示しており、反射型の電気光学装置及びE L表示装置での適用例は図示していない。

【 0 2 0 9 】

図34 (A) は携帯電話であり、本体 3 9 0 1、音声出力部 3 9 0 2、音声入力部 3 9 0 3、表示部 3 9 0 4、操作スイッチ 3 9 0 5、アンテナ 3 9 0 6等を含む。本願発明を音声出力部 3 9 0 2、音声入力部 3 9 0 3、表示部 3 9 0 4やその他の信号制御回路に適用することができる。

【 0 2 1 0 】

図34 (B) は携帯書籍（電子書籍）であり、本体 4 0 0 1、表示部 4 0 0 2、4 0 0 3、記憶媒体 4 0 0 4、操作スイッチ 4 0 0 5、アンテナ 4 0 0 6等を含む。本発明は表示部 4 0 0 2、4 0 0 3やその他の信号回路に適用することができる。

【 0 2 1 1 】

図34 (C) はディスプレイであり、本体 4 1 0 1、支持台 4 1 0 2、表示部 4 1 0 3等を含む。本発明は表示部 4 1 0 3に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において有利であり、対角 1 0 インチ以上（特に 3 0 インチ以上）のディスプレイには有利である。

【 0 2 1 2 】

以上の様に、本願発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例6～12のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

【 0 2 1 3 】

【本発明の効果】

非晶質半導体膜に加熱により結晶化あるいは結晶性の向上を行うとき、加熱処理

により部分的に結晶化させ得られる非晶質領域の任意の一塊の面積が $10.0 \mu \text{ m}^2$ 以下であり、かつ $0.30 \mu \text{ m}^2$ 以上の前記一塊が存在する状態とすることで、TFTの電気的特性の向上とばらつきの制御が可能になった。また、非晶質半導体領域の総面積は半導体膜の総面積に対して、2.0～8.0%、好ましくは2.0～6.0%にするのが望ましい。

#### 【 0 2 1 4 】

また、非晶質半導体膜として非晶質珪素膜を用いる場合、非晶質珪素膜に結晶化あるいは結晶性向上のための加熱処理を行った後、レーザアニールを施す際の波長を360～650nm、好ましくは400～600nmに限定すると、非晶質珪素膜の吸収係数は多結晶珪素膜の吸収係数より高いので、出来るだけ結晶化した領域を冒すことなく、結晶化を行うことが出来る。

#### 【図面の簡単な説明】

【 図 1 】 (a)非晶質珪素膜に加熱処理550℃4時間行った写真

(b)非晶質珪素膜に加熱処理550℃8時間行った写真

(c)非晶質珪素膜に加熱処理550℃12時間行った写真

【 図 2 】 (a)光学顕微鏡にて明視野透過モードで表面を観察した写真

(b)図 2(a)のR（レッド）に分離した写真

【 図 3 】 (a)図 2(a) のG（グリーン）に分離した写真

(b)図 2(a)のB（ブルー）に分離した写真

【 図 4 】 図 2(a)の各モードの階調（濃度）ヒストグラム

【 図 5 】 (a)図 3(a)を2階調化した写真

(b) 非晶質領域と結晶領域を説明した図

【 図 6 】 図 1の非晶質部分の各塊の面積の比率

【 図 7 】 (a)非晶質珪素膜に対する加熱処理時間を振った場合の $V_{th}$ の分布図

(b)非晶質珪素膜に対する加熱処理時間を振った場合のS値の分布図

(c)非晶質珪素膜に対する加熱処理時間を振った場合の移動度の分布

図

【 図 8 】 (a)非晶質珪素膜に加熱処理550℃4時間行った写真

(b)非晶質珪素膜に加熱処理575℃4時間行った写真

(c)非晶質珪素膜に加熱処理600℃4時間行った写真

【 図 9 】 図 8の非晶質部分の各塊の面積の比率

【 図 10 】 (a)～(d) 非晶質珪素膜に加熱処理550℃4時間行い、レーザパワーを振ってレーザアニールを行ったときの電気的特性の分布図

(e)～(h) 非晶質珪素膜に加熱処理575℃4時間行い、レーザパワーを振ってレーザアニールを行ったときの電気的特性の分布図

【 図 11 】 (a)～(d) 非晶質珪素膜に加熱処理600℃4時間行い、レーザパワーを振ってレーザアニールを行ったときの電気的特性の分布図

【 図 12 】 非晶質珪素膜と多結晶珪素膜の波長に対する吸収係数の変化を示す図。

【 図 13 】 線状ビームを形成する光学系の一例。

【 図 14 】 ガルバノメータとf- $\theta$  レンズを用いた光学系の一例

【 図 15 】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【 図 16 】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【 図 17 】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【 図 18 】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【 図 19 】 駆動回路のTFTと画素TFTの構造を示す上面図。

【 図 20 】 駆動回路のTFTと画素TFTの構造を示す断面図。

【 図 21 】 駆動回路のTFTの構成を示す断面図。

【 図 22 】 画素TFTの構成を示す断面図。

【 図 23 】 画素部の画素を示す上面図。

【 図 24 】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【 図 25 】 液晶表示装置の入出力端子、配線、回路配置、スペーサ、シール剤の配置を説明する上面図。

【 図 26 】 液晶表示装置の構造を示す斜視図。

【 図 27 】 アクティブマトリクス型表示装置の回路構成を説明するブロック図。

【 図 28 】 EL表示装置の構造を示す上面図及び断面図。

【 図 29 】 EL表示装置の画素部の断面図。

【 図 30 】 E L 表示装置の画素部の上面図と回路図。

【 図 31 】 E L 表示装置の画素部の回路図の例。

【 図 32 】 半導体装置の一例を示す図。

【 図 33 】 半導体装置の一例を示す図。

【 図 34 】 投影型液晶表示装置の構成を示す図。

【 図 35 】 多結晶珪素膜の表面のSEM写真を示す図。

【 図 36 】 多結晶珪素膜の表面のSEM写真を画像処理し、表面の模様を強調した図。

【符号の説明】

5001結晶化領域

5002晶質領域

1001 レーザ発振器

1002a シリンドリカルアレイレンズ

1002b シリンドリカルアレイレンズ

1003 シリンドリカルアレイレンズ

1004 シリンドリカルアレイレンズ

1005 シリンドリカルレンズ

1007 ミラー

1008ダブレットシリンドリカルレンズ

1009 被照射面

1401 レーザ発振器

1402 凸レンズ

1403 ガルバノメータ

1404  $f-\theta$  レンズ

1405 基板


1406 ステージ

【書類名】 図面


【図 1】




(a)



(b)




(c)




【図 2】

(a)




(b)




【図 3】


(a)



(b)




【図 4】




【図 5】

(a)




(b)



5001


5002

【図 6】




【図 7】


(a)



(b)




(c)




【図 8】




(a)




(b)



(c)




【図9】




【図 10】


(a)




(e)




(b)




(f)




(c)




(g)



(d)




(h)




【図 1 1】


(a)




(b)




(c)



(d)




【図 12】




【図13】


側面図



上面図




【図 14】






【図 15】




【図16】




【図 17】


(A) 第1の層間絶縁膜形成





(B) 第2の層間絶縁膜形成/コンタクト開孔/配線・画素電極形成




【図18】




【図 1 9】







【図20】



【図 21】




【図 22】







【図 2 3】




【図 24】




【図 25】





【図 26】




【図 2 7】




【図 28】




【圖 29】



【図30】




(A)




(B)

【図 31】








【図 3 2】



【図 33】




(C) 投射装置 (三板式)




(D) 光源光学系

【図 34】




【図35】

(a)




(b)




【図36】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】非晶質半導体膜の結晶化工程において、前記非晶質半導体膜に結晶化を助長する金属元素を添加後に加熱処理し、さらにレーザアニールをし、得られた多結晶半導体膜を基に作製されたTFTの電気的特性は非常に高いものとなるが、前記電気的特性のばらつきも顕著になる場合がある。

【解決手段】加熱処理の条件を調整することにより、前記非晶質領域の面積をある範囲に収める。前記非晶質領域のみにエネルギーを加えることのできる波長域にあるレーザビームを前記多結晶半導体膜に照射すると、前記連続的な結晶領域の構造を崩すことなく、前記非晶質領域を結晶化させることができる。以上の結晶化工程を経て得られた多結晶半導体膜には単結晶の粒同士の不連続な境界がほとんどみられず、前記多結晶半導体膜を基にTFTを作製すると、電気的特性が高く、特性のばらつきの少ないものが得られる。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 神奈川県厚木市長谷398番地  
氏 名 株式会社半導体エネルギー研究所